


DEPRO CHOC CONTACT VITI

REVÊTEMENT ÉPOXY AGRÉÉ ALIMENTAIRE Spécial contact Œnologique


CONTACT ALIMENTAIRE

IDENTIFICATION

Revêtement résine Epoxy émail glacé sans solvant pour la protection interne des cuves œnologiques béton ou acier.

DEPRO CHOC CONTACT est spécialement destiné au contact alimentaire avec des liquides alimentaires : vins, boissons douces ou alcoolisées titrant jusqu'à 25°GL

- LABEL VERT EXCELL rapport d'essai N°RE 2004-03-050
- Conforme à la réglementation française-brochure 1227 éditée par les JO.
- Conforme à la Directive 93/43 CEE relative à l'hygiène en milieu alimentaire.
- Conforme au Règlement européen n°852 du 29 avril 2004
- Conforme à la Directive 2002/16/CE du 20 février 2002 concernant « l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. »
- Inertie Alimentaire selon Rapport d'essai IANESCO N°RE-05/11305
- Conforme aux « Guides des Bonnes Pratiques d'Hygiène de la Filière Vin ».

DESTINATIONS

Revêtement résine destiné à un contact alimentaire prolongé.

Protection intérieure des cuves aériennes* de stockage œnologique, ciment, acier.

Réfection des maies de pressoir « Types COQUARD », belons.

Protection anti-acide et anti-base des caniveaux.

Transport et stockage de tous liquides alimentaire: vin, bière, soda, et toutes solutions alcooliques titrant jusqu'à 25°GL.

(* dans le cas de cuves enterrées, nous consulter)

AVANTAGES

- Qualité alimentaire, conforme à la législation concernant :
« l'inertie des matériaux devant entrer en contact avec les aliments ».
- COV sous forme de livraison : 0 g/l
- Application à froid.
- Résistance exceptionnelle aux agressions chimiques : acides, bases, alcool.
- Tenue excellente à l'abrasion et aux chocs.
- Finition glacée : facilité de décontamination.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION :

Le support doit être toujours propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente (préparations conformes au DTU 59,1).

Éliminer toutes les particules friables et anciennes peintures par action mécanique (sablage, grenaillage,...)

Métaux ferreux : Sabler au Degré de soins Sa 2,5 avec une rugosité « Moyen G » selon ISO 8503-10. À défaut poncer et dégraisser soigneusement le support.

Ciment neuf ou ancien : sabler et dépoussiérer soigneusement.

À défaut, neutraliser la laitance (Depro Cim®). Rincer à l'eau claire et laisser sécher. Contrôler le taux d'humidité avant application.



Remarque: Le taux d'humidité résiduel doit être en permanence inférieur à 5%. Une variation supérieure à ce taux entraînerait des désordres dont nous déclinons toute responsabilité.

L'utilisation de DEPRO CHOC INTENSE Incolore en première couche est fortement recommandée (Primaire 100% extrait sec)

PRÉPARATION DU MELANGE :

Ne jamais modifier les proportions.

Afin d'éviter les risques de mauvais dosage, ne jamais faire de mélanges partiels.

Homogénéiser la base avec un agitateur électrique, verser la totalité du durcisseur dans la résine en continuant d'agiter.

Temps de maturation du mélange : 10 min

Reprendre le mélange de l'ensemble jusqu'à obtention d'un mélange parfaitement homogène.

Durée de vie du mélange en pot par 20°C : 40 minutes (après maturation)

Ne jamais diluer.

La consommation peut augmenter de 100 à 300 g/m² sur béton poreux ou par températures basses rendant le produit plus épais.

Remarque : Plus la température est élevée, plus le temps de prise est réduit.

APPLICATION :

Températures pour la mise en oeuvre : > de 3°C mini au point de rosée

T_{mini} du support : > 10°C - T_{max} du support : < 30°C - Hygrométrie maximale: < 75%

Il est impératif de respecter les conditions climatiques pendant l'application et le séchage.

Le non respect de ces conditions peut conduire à des défauts de surface préjudiciables au revêtement.

Utiliser une brosse dure, une spatule ou un rouleau laine à poils mi-longs.

Appliquer 1 seule couche de 435 g/m² pour un film de 300 microns minimum.

Au pistolet haute pression : T° >25°C, rapport de p ompe >80/1. Buses >17/1000" l'épaisseur maximum atteinte est de 0,8 mm (800µm).

Si nécessaire possibilité de recouvrement : 8 à 24 heures (1^{ère} couche poisseuse).

Attendre 10 jours pour une réticulation complète du revêtement.

Rincer abondamment à l'eau chaude et propre avant mise en contact avec les liquides alimentaires. Nettoyage des instruments : DILUANT CHOC.

CARACTERISTIQUES

- Rendement théorique (pour une épaisseur de 300µm): 0,435 kg/m².
- Extrait sec en volume >99% Extrait sec en poids > 99%
- Masse volumique : Partie A + Partie B : 1.45 +/-0.03 kg/m³
- Teinte : Blanc crème. Aspect : Thixotrope
- Séchage à 20°C : Sec au toucher 5 heures. Dur 12 h. Polymérisation totale 10 jours.
- Conditionnement : Kits (partie A + partie B) en 2 emballages pré-dosés à mélanger avant emploi

1 kg	Partie A : 0.770 kg	Partie B : 0.230 kg
4 kg	Partie A : 3.080 kg	Partie B : 0.920 kg
15 kg	Partie A : 11.550 kg	Partie B : 3.450 kg
- Rapport de mélange en poids : Base 77 Durcisseur 23
- Classification AFNOR : Famille 1 classe 6 b
- Stockage : Maximum 12 mois dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri du soleil et à des températures comprises toujours entre 0 et 35°C. 24 heures au moins avant application transférer les bidons dans un local à + 15°C minimum.
- Hygiène et sécurité : Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Ils sont donnés avec objectivité, n'impliquent aucune garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. En raison des évolutions techniques et réglementaires, les données de cette fiche peuvent être révisées à tout moment. Il appartient à l'applicateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.