

DEPRO CHOC INTENSE®

REVETEMENT DECORATIF A HAUTES RESISTANCES

Sols ciment - milieux alimentaires et industriels



LES SOLS

IDENTIFICATION

Résine **Epoxy sans solvant** à deux composants, bénéficiant du classement performanciel M3C2 (tests de résistance des peintures de sols industriels).

Haute protection contre l'abrasion et les agressions chimiques des sols.

Procès Verbal d'Essais N°RT98-059 du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et N° 2352-7-099/3 du Centre Expérimental du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP).

UTILISATIONS ET DESTINATIONS

Réfection, rénovation et décoration des sols intérieurs à fortes contraintes mécaniques et chimiques.

Revêtement de sol à trafic intense :

En Milieu Industriel :

- Ateliers
- Garages
- Locaux industriels
- Locaux commerciaux
- Locaux techniques
- Halls d'exposition

En Milieu Alimentaire :

- Abattoirs - Salles de traite
- Cantines - Restaurants
- Salles blanches
- cuveries

AVANTAGES

- **Garanti sans solvant.**
- **Sans odeur**, convient parfaitement en milieu alimentaire.
- **Excellente résistance** aux chocs et à l'abrasion.
- **Imperméable** aux gaz et aux liquides.
- Permet en 1 couche d'appliquer un revêtement de 250 à 300 microns.
- Dans le cas d'imperfections des supports, utiliser la version **SMA "Spécial Mortiers et Autolissants"** : DEPRO CHOC INTENSE SMA®

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente (préparations conformes au DTU 59,3).

Température minimum d'application : + 5°C

Hygrométrie relative : 65%HR

.../...

deproma

défense et protection des matériaux

15, avenue Foch - B.P. 32 - 18201 SAINT-AMAND CEDEX - Tél. 02 48 62 01 50 - Fax 02 48 96 36 13
site : www.deproma.com - e.mail : info@deproma.com

PRÉPARATION DES MÉLANGES :

1. Verser la totalité du durcisseur dans la résine,
2. Ne jamais modifier les proportions, ne pas diluer.
3. Bien mélanger l'ensemble avec un agitateur électrique.
4. Durée de vie du mélange à 20°C : 20 mn.

APPLICATION :

S'effectue au rouleau classique en deux couches.

Sur supports poreux ou en fortes épaisseurs : passer le rouleau débulleur immédiatement après l'application de la première couche.

Sur supports peu poreux : appliquer au préalable une couche de DEPRO CHOC INTENSE INCOLORE® afin d'assurer un meilleur accrochage.

SÉCHAGE à 20°C : Recouvrable 6 à 8 H.
Circulable 24 H.
Dur définitif et lavable 7 jours.

Nettoyage du matériel : au DILUANT CHOC

CAS PARTICULIER :

Pour obtenir une surface antidérapante, répartir régulièrement : "ANTI DERAPANT" ou "BILLES DE VERRE" sur la 1^{ère} couche encore fraîche, à raison de 500 gr/m².

Laisser durcir et balayer l'excédent non adhérent.

Appliquer la 2^{ème} couche de DEPRO CHOC INTENSE®.

Une 3^{ème} couche peut être nécessaire selon le trafic.

CARACTERISTIQUES

- Teintes : incolore, brique sol, gris sol, gris platine, gris vert, chamois, beige, jaune sécurité et blanc.
- Rendement : 3 à 4 m²/kg/couche.
- Masse volumique : 1150kg/m³ ; Extrait sec : 100 % ; Aspect : brillant.
- AFNOR et transport : Famille 1 classe 6b.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Kits (partie résine+partie durcisseur) de 5 et 20 kg au total.

Stockage : 1 an en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

Remarque : les quantités indiquées sont réelles et conformes à nos essais, mais peuvent varier en fonction de l'état de surface. Un revêtement de 250 à 500 g/m² épousera la planimétrie du support, mais ne reprendra pas les défauts d'un millimètre et plus. L'apporteur doit s'assurer de la conformité des surfaces avant application.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos courriers. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'apporteur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. Il appartient à l'apporteur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 06080



LA PROTECTION A L'EPREUVE DU TEMPS