

BOTAMENT® AE Aquanatte

Natte d'étanchéité

La natte d'étanchéité et de désolidarisation BOTAMENT® AE Aquanatte s'utilise pour étancher de façon universelle les surfaces sous des carreaux et pierres naturelles en intérieur et extérieur.

Le produit est adapté pour l'étanchéité des surfaces de mur et de sol dans les domaines privés et publics ainsi que pour étancher des surfaces fortement sollicitées par l'eau en combinaison avec des agents chimiques comme par exemple dans les cuisines industrielles.

Propriétés

- ❖ Élastique
- ❖ AT CSTB : SPEC et Étanchéité de plancher intermédiaire
- ❖ Pour zones humides, terrasses et balcons
- ❖ Haute résistance aux déchirements
- ❖ Mise en place rapide
- ❖ Résistance à la désagrégation
- ❖ Haute résistance chimique

Domaines d'application

Étanchéité de

- ❖ Béton, béton léger et béton cellulaire
- ❖ Maçonnerie jointoyée
- ❖ Chapes ciment et chapes sulfate de calcium
- ❖ Enduits des catégories CS II, CS III et CS IV, selon la norme NF EN 998, et enduit plâtre selon la norme NF EN 13279 (résistance à la compression $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- ❖ Anciens revêtements carrelage
- ❖ Panneaux prêts à carrelé BOTAMENT® BP
- ❖ plaques en fibre de ciment
- ❖ carton plâtre
- ❖ Sols plâtre
- ❖ Chapes asphalte coulé sablées (IC 10)
- ❖ Chape xylolithe

Préparation du support

Le support doit être :

- ❖ Sec, propre et hors gel
- ❖ Cohésif
- ❖ Exclut de graisse, de traces de peinture et de laitance de ciment, d'huile de décoffrage, de couches de mortier et de parties friables
- ❖ Parfaitement aligné horizontalement et verticalement

A observer:

- ❖ les fissures présentes doivent être traitées au préalable avec soit BOTAMENT® A 60 soit BOTAMENT® R 70.
- ❖ Egaliser les inégalités sur les surfaces
- ❖ Sur des supports poreux appliquer une couche de contact (par ex. avec BOTAMENT® M 21 F ou BOTAMENT® M 10 Speed)
- ❖ Primariser les supports poreux avec BOTAMENT® D 11
- ❖ Appliquer une couche de contact sur anciens revêtements carrelage (en intérieur BOTAMENT® D 15, à l'extérieur une couche de gratte de BOTAMENT® MD 1, BOTAMENT® M 21 F ou BOTAMENT® M 10 Speed)

Informations techniques

Matériaux de base	Polyéthylène, toile de toison
Couleur	Bleue claire
Conditionnement	<u>Rouleaux de 10 m</u> (25 cartons = 350 m ² / pal.) <u>Rouleaux de 30 m</u> (16 cartons = 480 m ² / pal.)
Stockage	Frais et sec
Épaisseur	0,7 mm
Largeur	1,0 m
Poids superficiel	295 g/m ²
Résistance à la température	- 30 °C à + 90 °C
Comportement au feu	
Classement au feu selon EN 13501-1	E

BOTAMENT® AE Aquanatte

Natte d'étanchéité

Mise en œuvre

- ❖ Poser BOTAMENT® AE Aquanatte
- ❖ Couper avec un cutter ou des ciseaux
- ❖ Étaler BOTAMENT® M 21 F Mortier-colle puissant flex sur le support primarisé (dentelure: 4 ou 6 mm)
- ❖ En respectant le temps ouvert de la colle, la natte BOTAMENT® AE Aquanatte doit être insérée (avec au moins 5 cm de chevauchement)
- ❖ presser BOTAMENT® AE Aquanatte avec un cylindre en caoutchouc ou une taloche
- ❖ Les bulles d'air et les joints de croix sont à éviter
- ❖ Le temps de séchage est à respecter

La pose du revêtement céramique peut être réalisée avec BOTAMENT® M 21 F, BOTAMENT® M 10 Speed, BOTAMENT® M 29 HP, BOTAMENT® EF 500 ^{EK 500}, MULTISTAR® ou MULTISTONE®.

Les joints de raccord et d'angle sont collés avec notre bande d'étanchéité système BOTAMENT® SB 78. Pour les angles sortant et rentrant ainsi que pour les points particuliers, les produits sont spécialement disponibles.

Tous les joints de dilatation se trouvant sur le support doivent obligatoirement être sur le revêtement.

Recommandations importantes

BOTAMENT® AE Aquanatte est contrôlé dans le système avec BOTAMENT® M 21 F. BOTAMENT® AE Aquanatte est testé avec la colle BOTAMENT® M 21 F et remplissent les exigences « Protection à l'eau » et « Étanchéité de plancher intermédiaire ».

Les ragréages sont à réaliser au-dessous la natte d'étanchéité BOTAMENT® AE Aquanatte.

BOTAMENT® AE Aquanatte est à protéger après la pose jusqu'au séchage d'une influence d'humidité, des rayons de soleil ainsi que d'une variation de température importante. Pour la pose de BOTAMENT® AE Aquanatte à l'extérieur nous recommandons notre mortier-colle rapide BOTAMENT® M 10 Speed.

Au cas des surfaces fortement sollicitées nous recommandons de contacter notre service technique.

Remarque : dans cette fiche technique, les indications données sont le résultat de nos expériences et de notre savoir et sont non-contractuelles. Ces indications sont à adapter suivant les conditions de chantier, d'utilisation et aux sollicitations présentes. Cela étant énoncé, nous garantissons la véracité de ces données dans le strict cadre de nos conditions de vente, de livraison et de paiement.

Les informations complémentaires données par nos collaborateurs ne sont contractuelles que lorsqu'elles sont confirmées par écrit. Dans tous les cas, les règles techniques reconnues sont à respecter. Edition F 1309. Toute nouvelle édition rend caduque la précédente. Les fiches techniques sont à télécharger sur www.botament.fr.
BOTAMENT® Systembaustoffe 29 rue des Frères Lumière F-69740 GENAS