



PARACEM® DECO SOFT

Peinture mate satinée de haute qualité pour murs intérieurs

- Bon pouvoir couvrant
- Tendu excellent
- Bonne résistance mécanique aux frottements
- Aspect mat satiné uniforme
- Film à structure fermée

PARACEM® DECO SOFT

DESCRIPTION

Paracem® Deco Soft est une peinture acrylique en phase aqueuse pour murs intérieurs et plafonds.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Finition décorative mate satinée pour murs intérieurs et plafonds.

Applicable sur le plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.), ainsi que pour revêtement en fibres de verre.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité:	1,33 - 1,37 (white - wit - blanc)
Niveau de brillance:	Mat, Semi-Mat
Niveau de brillance à 60°:	Mat satiné: 5-8%
Niveau de brillance à 85°:	Mat satiné: 15-20%
Extrait sec en volume:	38 - 40% white - wit - blanc
Extrait sec en poids:	52 - 54% (white - wit - blanc)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 h
Recouvrable:	2 h
Dur à cœur:	2 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

140 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

55 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

7 - 9 m²/l par couche

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les anciennes couches de peinture nettoyées en bon état et les supports qui sont peu poreux peuvent être recouverts directement avec du Paracem Deco Soft.

Les supports qui sont fort poreux ainsi que les enduits lisses et les plâtrages résistants à l'eau, doivent préalablement être imprégnés avec du Pegafix.

Les taches de nicotine doivent d'abord être isolées avec du Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua ou Pegamat R/.

Les taches anciennes d'humidité doivent être isolées avec du Pegamat RL ou Pegaprim Isofix.

Les boiseries nues doivent être prétraitées par application d'une couche de fond (p.e. Fassiprim ou Pegaprim Xpress).

Les supports en métal, exempts de taches de rouille doivent être prétraités avec du Pegalink, Pegaprim Xpress ou Galvaprim.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 013 - 019 / Pression: 160 -200 bars.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Possible.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	14 g/l
COV prêt à l'emploi:	30 g/l
Catégorie COV:	A/a
Limite COV:	30 g/l
Point d'inflammation:	Ininflammable
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 10 et 35°C.

Date d'émission: 15/04/2019

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zolem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu