



## FASSIPRIM

# Primaire

- Primaire solvanté à base de résines soya-alkydes
- Bon rendu et excellent accrochage sur bois
- Régulateur d'humidité
- Pouvoir couvrant élevé
- Séchage rapide



# FASSIPRIM

## DESCRIPTION

Primaire-surfacer en milieu solvanté.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Comme couche de fond sur bois et comme sous-couche pour laques alkydes satinées et brillantes.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité: 1,33 – 1,38  
Niveau de brillance: Satin  
Extrait sec en volume: 52 – 56 %  
Extrait sec en poids: 70 – 73 %

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 3 heures  
Manipulable: 4-5 heures  
Recouvrable: 24 heures  
Dur à cœur: ± 1 semaine

## CONSUMMATION THÉORIQUE

15 m<sup>2</sup>/l

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être stable, propre et suffisamment sec. Bois nu: dégraisser, poncer et dépoussiérer. Pour une application à l'extérieur sur bois de qualité médiocre ou détérioré, appliquer d'abord une couche d'Adex. Ne pas appliquer le Fassiprim sur des supports métalliques; dans ce cas, utiliser le primaires anticorrosion teintables Rust-Oleum. Anciennes peintures en mauvais état: décaper, dégraisser, poncer à sec et ensuite comme pour bois nu ou supports métalliques. Peintures farinantes: enlever les parties non adhérentes par brossage, dépoussiérer et appliquer ensuite une couche de Fixonal. Anciennes peintures en bon état: poncer et nettoyer au moyen de solvant non gras.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Application dans un milieu sec et bien ventilé. Temps sec, température minimale de 10 °C, humidité de l'air: maximum 80%

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer le produit sans le diluer

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer le produit sans le diluer

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

- Gicleur: 015 / Pression: 180 bars.
- Appliquer le produit sans le diluer.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Appliquer le produit sans le diluer

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

White spirit ou Thinner 22.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 350 g/l max.  
Catégorie COV: A/g  
Limite COV: 350 g/l (2010)  
Point d'inflammation: > 39°C  
Remarques pour la sécurité: Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

## DURÉE DE VIE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C

Date d'émission: 30/09/2019

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zeltem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu