



PARASIL

Peinture de façade mate garnissante modifiée siloxane

- Aspect minéral mat
- Protection contre l'humidité et la pollution
- A faible tension
- Imperméable contre les pluies battantes
- Microporeux

PARASIL

DESCRIPTION

ParaSil® est une peinture de façade mate, garnissante. A base de résines siloxanes et acryliques 100 % purs. En phase aqueuse. Idéal pour des surfaces structurées, inégales.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Peinture de façade mate minérale. Applicable sur la plupart des supports minéraux ainsi que sur des anciens fonds. Idéal pour les surfaces structurées inégales : enduits roulés, Tyroliens. Pas de formations de fissures dans les parties plus creuses des surfaces traitées (p.e. desbriques)

DONNÉES TECHNIQUES

Densité:	1,47 - 1,51 (wit)
Niveau de brillance:	Mat
Extrait sec en volume:	52,5 - 54,5 % (wit)
Extrait sec en poids:	68,5 - 70,5 % (wit)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2-3 h
Recouvrable:	12 h

CONSUMMATION THÉORIQUE

5 - 7 m²/l par couche

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité, la porosité du support et les pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être suffisamment sec et stable, bien nettoyer. Les anciennes couches de peinture nettoyées en bon état et les supports qui sont peu poreux et homogènes peuvent être recouverts directement avec du ParaSil. Les supports très poreux ainsi que les enduits lisses ou à base de plâtre résistants à l'eau, doivent préalablement être imprégnés avec du Pegafix Color EXT.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation. Il n'est pas conseillé de diluer le produit. La dilution peut causer des changements de couleur. Veuillez respecter les temps de séchage des réparations et des enduits prescrit par le fabricant.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 10°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Application au moyen d'une brosse pour phase aqueuse.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Application au moyen d'un rouleau polyamide méché long

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 015 – 019 / Pression: 160 - 200 bars.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	23 g/l
COV prêt à l'emploi:	23 g/l
Catégorie COV:	IIA/c
Limite COV:	40 g/l
Point d'inflammation:	Ininflammable
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

Au minimum 1 an à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 7 et 30°C.

Date d'émission: 12/06/2019

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zolem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu