

DEPRO® MATEX SATIN

PEINTURE ACRYLIQUE GARNISSANTE SATINEE

Extérieur - Intérieur



LES PEINTURES



IDENTIFICATION

Peinture acrylique garnissante de finition satinée pour la protection et la décoration des maçonneries, murs et plafonds. Utilisation en intérieur et en extérieur.

Nature : Copolymères styrènes acryliques en dispersion aqueuse.

DESTINATIONS

S'emploie pour tous travaux, et spécialement pour la protection murale, façades, crépis, béton, fibro ciment où l'on désire une finition durable. Masque le faïencage sur les revêtements existants. Insaponifiable, peut s'appliquer directement sur des enduits de ciment. Sans solvant ni nuisance olfactive, permet de travailler en intérieur dans des locaux fermés ou peu ventilés. S'applique sur polystyrène, toile de verre, papier peint (sauf vinyl).

AVANTAGES

- Insaponifiable, excellente tenue sur fonds alcalins. Excellente tenue en milieu marin.
- Hydrofuge, excellente perméance à la vapeur d'eau.
- Peinture **garnissante** d'application facile.
- Texture onctueuse facilite l'application et réduit les risques de projections.
- Grande blancheur, non jaunissant, stable aux rayonnements ultra violets.
- **Séchage rapide.**
- Excellente **adhérence.**
- Excellente **résistance** au vieillissement et aux lavages répétés. Nuancier **MEDIACOLOR®**



Nuancier Médiacolor®

MODE D'EMPLOI

Préparations des fonds : Se conformer aux DTU 59.1 Norme NF P 74 2001-1 et 2.

Travaux neufs - Béton, enduit de ciment :

Application de 2 couches de **DEPRO® MATEX SATIN**. 1^{ère} couche sera diluée en fonction de la porosité du support (10 % d'eau). Sur béton cellulaire, plaque de plâtre application du primaire: **DEPRO® AQUAFIX**.

Travaux d'entretien - Anciennes peintures non pulvérulentes :

Application de 2 couches de **DEPRO® MATEX SATIN**.

Supports farinants, poudreux - Application d'une couche d'impression : **DEPRO® AQUAFIX**.

Assainissement des fonds avec le produit **ALGISCAR®**.

Fonds anciens - Lessiver, rincer et n'appliquer que sur un support parfaitement propre, sain et sec.

Assainissement des fonds avec le produit **ALGISCAR®**.

Métaux ferreux - Appliquer une couche de **DEPRO® RUST RAPID** ou **DEPRO® AQUAPRIM**.

Application : Bien homogénéiser avant emploi. **S'applique en deux couches.**

Matériel d'application : Brosse ou rouleau : diluer la 1^{ère} couche à 10% d'eau.

Pistolet airless : diluer les 2 couches de 10% d'eau.

Température d'application : minimum +8°C ; maximum +30°C.

Température du produit : supérieure à 10°C.

Séchage à 20°C Hors poussière : 1H Sec : 2 h.

Recouvrable : 12 h, en fonction des conditions atmosphériques.



CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel : 6 à 8 m²/kg, soit 9 à 10 m²/L par couche selon support
- Teintes : blanc, ivoire et Médiacolor®
- Aspect de finition : mat velouté garnissant
- Densité : 1.35 +/- 0.05
- Extrait sec en poids : 60% +/- 2%
- Liant : copolymères styrènes acryliques
- Solvant : eau
- AFNOR : NFT 36-005 Famille 1 classe 7b2
- Point éclair : néant - non dangereux

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Seaux de 4 et 20 kg.

Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur notre site : www.deproma.com

COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit Cat.A/c) : 40 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 25 g/l de COV.

Élimination des déchets:

Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

() information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 04062

oct.-17

