



Simple & Déco Carrelage

Description du produit	Peinture avec sous-couche intégrée, satinée, en phase aqueuse. Pour la rénovation des carrelages muraux des cuisines et des salles de bain. Pour l'intérieur.
Qualités (points +)	S'applique directement sans sous couche. Excellente adhérence sur faïence, verre et porcelaine. Formule bi-composante spécialement conçue pour la résistance aux projections d'eau du quotidien : un petit additif à mélanger dans la peinture se trouve sous le couvercle. Résiste aux taches et aux nettoyages. Entretien facile.
Type de supports	Pièces sèches et humides. Murs et plafonds en carrelage de faïence, porcelaine, verre, grès cérame.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. faïence, porcelaine, verre, grès cérame brut : Elimination des résidus de produits nettoyants avant de peindre (savons, produits à base de silicone) en nettoyant minutieusement le support à l'eau claire et à l'acétone. Ponçage et époussetage. Nettoyage des joints et élimination toute trace de moisissure éventuelle. Passer un chiffon sec sur les surfaces avant de les peindre. Ajoutez l'additif intégralement se trouvant sous le couvercle dans le pot de peinture et mélanger soigneusement. Attendre 10 minutes puis appliquer deux couches de Simple et Déco Carrelage. Attendre 12h entre les deux couches. Un léger ponçage de la première couche améliore la finition de la seconde.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C en atmosphère sèche. Le mélange obtenu doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence sur faïences et carrelages muraux sera altérée. Ne s'applique par sur les surfaces horizontales (sols, bac de douche, lavabos, éviers, plans de travail, ...) Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. En surface murale, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes (toujours de haut en bas et de gauche à droite). Lisser la peinture de haut en bas et toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m ² . Ne pas revenir sur les zones déjà peintes. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. Pour la mise en service, il convient d'attendre au minimum 72 heures de séchage. La résistance de la peinture (aux chocs et lessivage) est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 28 jours après application. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau Pinceau plat ou rond pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	10 m ² /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de vie en pot :	10 jours maximum après ajout de l'additif
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 6 h Recouvrable 12 h
Aspect :	Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Résistance à l'abrasion : humide	Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage. (Perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
Technologie :	Résine bi-composant en phase aqueuse
Teintes :	12 teintes prêtes à l'emploi

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/j) : 140 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 40 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001