

Gamme S

Fiche Technique



La gamme Séparation TenCate Bidim® se compose de géotextiles non-tissés en filaments continus liés mécaniquement, 100 % polypropylène.
13 produits certifiés Asqual.



TenCate Bidim® S

Caractéristiques [Norme]	Symbole	Unité	S41A	S41	S42	S51	S61	S72	S82
Géotextile certifié Asqual									
Valeurs certifiées selon la fonction **									
Filtration			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Séparation			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drainage / Filtration			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résistance à la traction	SP*	T _{max} kN/m	12	12	14	16	20	25	30
[NF EN ISO 10319]	ST*	T _{max} kN/m	12	12	14	16	20	25	30
Déformation à l'effort de traction maximale	SP*	ε _{max} %	90	80	80	80	80	85	80
[NF EN ISO 10319]	ST*	ε _{max} %	75	70	70	70	70	75	70
Perforation dynamique		P _d mm	25	25	22	21	18	15	13
[NF EN 13433]									
Résistance au poinçonnement		P _s kN	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4
[NFG 38019]									
Résistance au poinçonnement statique CBR		P _{CBR} kN	1,75	1,75	2,10	2,35	2,90	3,85	4,25
[NF EN ISO 12236]									
Perméabilité normale au plan		V _{H50} m/s	0,09	0,10	0,09	0,085	0,07	0,055	0,05
[NF EN ISO 11058] (Δh = 50 mm)									
Ouverture de filtration caractéristique		O _{90,w} μm	100	100	100	100	95	85	85
[NF EN ISO 12956]									
Capacité de débit dans leur plan	20 kPa	Q / l	10	10	13	15	20	27	37
[NF EN ISO 12958]	100 kPa	Q / l	2,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,8	9,9
Masse surfacique		μ _{GT} g/m ²	155	155	180	200	250	305	385
[NF EN ISO 9864]									
Épaisseur sous 2 kPa		t _{GT} mm	1,05	1,60	1,8	2,0	2,4	2,7	3,4
[NF EN ISO 9863-1]									
Conditionnement ***									
Largeur x Longueur		m	4 x 120 P	3 x 120 P	3 x 200 R	3 X 180 R	3 X 140 R	3 X 100 R	3 X 90 R
	P: uniquement sur palette	m		3 x 230 R	6 x 200 R	6 x 180 R	6 x 140 R	6 x 100 R	6 x 90 R
	R: uniquement au rouleau	m		6 x 230 R					

* SP = Sens Production, ST = Sens Travers

** Voir tolérances certifiées sur le certificat Asqual

*** Voir conditions générales de ventes TenCate Geosynthetics France S.A.S.

Attention ! Les valeurs ci-dessus sont celles en vigueur à la date d'édition de la présente fiche et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Vérifiez que vous disposez bien de la dernière édition.

TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE S.A.S.
9, rue Marcel Paul - B.P. 40080 - 95873 Bezons, France
Fax : +33 (0)1 34 23 53 48
service.fr@tencate.com, www.tencategeosynthetics.com



Certification Dekra n°2161070 pour la conception, la fabrication et la vente de géotextiles et produits apparentés.

960 829 | 02.2013 V2

Protective Fabrics
Space Composites
Aerospace Composites
Advanced Armour

Geosynthetics
Grass

TENCATE
materials that make a difference