



LES + PRODUIT

- ▶ Elimination des laitances et des efflorescences
- ▶ N'attaque pas le métal
- ▶ Permet le nettoyage des outils et du matériel de chantier

CONSOMMATION

- ▶ 2 à 3 m² au litre

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 5 litres

CONSERVATION

- ▶ **30 mois**
à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

252 LANKODECAP



DESCRIPTION

- Produit concentré en phase aqueuse qui attaque la surface des bétons et mortiers durcis.
- Il élimine les projections de béton sur les surfaces métalliques.

DOMAINES D'APPLICATION

- Elimination des laitances superficielles sur béton, briques, et matériaux non calcaires
- Elimination des salissures de ciment
- Nettoyage des banches et coffrages métalliques, bétonnières, trémies et cuves de transport des bétons, outils.

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide
- **Couleur** : incolore à jaune paille
- **Densité** : 1,17 ± 1
- **pH** : < 2

MISE EN ŒUVRE

■ DÉCAPAGE SUPERFICIEL DES BÉTONS

- Passer une couche de produit pur au pinceau ou au pulvérisateur sur la surface à décaper.
- Laisser l'attaque se produire (10 min environ), rincer abondamment à l'eau.
- Pour de très faibles attaques, diluer **252 LANKODECAP** avec 1 ou 2 parties d'eau.

■ NETTOYAGE DES OUTILS

- Faire tremper le matériel souillé dans un bain contenant **252 LANKODECAP** dilué dans 1 ou 2 parties d'eau, selon le degré de salissures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par une température inférieure à + 5°C.
- **252 LANKODECAP** étant un produit à caractère acide, sa manipulation doit se faire avec précaution.
- Se protéger les mains et les yeux. En cas de projection, rincer abondamment à l'eau.
- Port indispensable des EPI.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.