



MOUSSE EPDM

- Mousse d'EPDM à **cellules fermées**.
- Excellente tenue à l'**ozone** et aux **UV**
- Utilisation **intérieure** et **extérieure**
- Livrable avec ou sans **adhésif**
- **Epaisseurs** : 2/5/10/15/20/25mm

Mousse d'étanchéité, d'isolation ou de calage destinée aux marchés de l'industrie, du bâtiment et du loisir. Cette mousse est parfaitement étanche et convient à une large gamme d'applications.



caractéristiques	Valeurs	Norme
Densité	90- 140 kg /m ³	
Résistance compression 25%	40Kpa	35-65Kpa
Résistance compression 50%	110Kpa	80-160
Absorption d'eau	Maxi 5%	Maxi 5%
DRC 50% 22h/23°	25%	30%
DRC 50% 22h/40°	60%	80%
Retrait linéaire 22h/70°	3.5%	5%
Allongement	100%	100% maxi
Résistance rupture	Inf. 500Kpa	Inf. 500Kpa
Résistance ozone 200pphm/40°	Aucune craquelure	Aucune craquelure
Tachage sur peinture blanche laquée Et sur matière plastique	Non tachant	Non tachant
Températures d'utilisation	-40° - + 80°	
Corrosion sur cuivre et argent	Corrosif	Corrosif
Protection de l'environnement	Sans CFC Conforme directive 2000/53/CE sur métaux lourds	
Recyclage	Peut être recyclé	
Stockage	Stockage dans un endroit ventilé A température ambiante	

Flandre Elastomères

13, Rue Célestin Malo – 59210 Coudekerque-Branche

Tél/Fax : +(33) (0)3.28.26.95.54 - GSM : +(33) (0)6.28.32.03.80 – f.elastomeres@wanadoo.fr