

DEPRO® MUROLITE

PEINTURE DE RAVALEMENT FAÇADES

A base de résine pliolite



Nuancier MEDIACOLOR®

LES PEINTURES



IDENTIFICATION

Peinture mate garnissante à base de résine pliolite pour la protection et la décoration des façades neuves et anciennes.

DESTINATIONS

S'emploie pour tous travaux intérieur/extérieur, et spécialement pour la protection murale des maçonneries, façades, crépis, bétons, fibro-ciment où l'on désire une finition durable. Insaponifiable, peut s'appliquer directement sur des enduits de ciment.

AVANTAGES

- **Hydrofuge**, excellente perméance à la vapeur d'eau.
- Peinture **garnissante** d'application facile.
- Grande blancheur, non jaunissant, stable aux rayonnements ultra violets.
- **Séchage rapide**.
- Excellente **adhérence**.
- Excellente **résistance** au vieillissement, aux lavages répétés et en milieu marin.
- **Insaponifiable**, excellente tenue sur fonds alcalins.

MODE D'EMPLOI

Préparations des fonds :

Se conformer aux DTU 59.1 Norme NF P 74 2001-1 et 2.

Travaux neufs - Béton, enduit de ciment, béton cellulaire :

Application de 2 couches de **DEPRO® MUROLITE**. La première couche sera diluée en fonction de la porosité du support (5 % de **DILUANT RAPID**).

Travaux d'entretien - Anciennes peintures non pulvérulentes :

Application de 2 couches de **DEPRO® MUROLITE**.

Supports farinants, poudreux - Application d'une couche d'impression : **DEPRO® FIXAFON** ou **DEPRO® AQUAFIX**.

Assainissement fongicide des fonds avec le produit **ALGISCAR®**.

Métaux ferreux - Appliquer une couche de **DEPRO® RUST RAPID** ou **DEPRO® AQUAPRIM**.

Fonds anciens - Lessiver, rincer et n'appliquer que sur un support parfaitement propre, sain et sec. Assainissement fongicide des fonds avec le produit **ALGISCAR®**.

Application :

Bien homogénéiser avant emploi.

S'applique en deux couches.

Matériel d'application :

Brosse ou rouleau : diluer la 1^{ère} couche à 5% de **DILUANT RAPID**.

Pistolet airless : diluer les 2 couches de 10 à 15% de **DILUANT RAPID**.

Température d'application : minimum +5°C ; maximum +30°C.

Séchage à 20°C : hors poussière : 30 mn. Sec : 4 à 5 heures.

Entre couches : 12 à 24 heures, en fonction des conditions atmosphériques.

CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel : 5 à 7 m²/ kg - 7 à 10 m²/ L. selon support
- Teintes : blanc, ivoire et teintes Médiacolor®
- Aspect de finition : mat velouté garnissant
- Masse volumique : 1500 kg/ m³
- AFNOR : NFT 36-005 Famille 1 classe 7b1
- Point éclair : 40°C

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Seaux métalliques de 5 et 25 kg.

Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com

Précaution d'emploi : Inflammable.

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Remarques : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

Elimination des déchets:

Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur notre site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 04059

oct.-17

