

Vernis d'aspect satin à base de résine acrylique en phase aqueuse



CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2

DESTINATION

En intérieur et extérieur pour la protection et la décoration des surfaces murales en béton, plaque de plâtre à épidermes cartonnés, bruts ou revêtues de peinture ou de toile de verre peintes, adhérent, en bon état et des menuiseries bois (hors bois tanniques).

Protection des fresques murales intérieures.

Pour une protection antigraffiti, préférer le vernis UNIGRAFF-BI

PROPRIETES

- + Bonne tenue à l'eau
- + Très bonne résistance à la rayure
- + Grande durabilité
- + Non jaunissant

PARTICULARITE

- + Compatible avec les peintures à base de résines acrylique, alkyde en émulsion, d'aspect mat et satiné.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Acrylique en phase aqueuse	
Aspect du film	Satiné	
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	13 à 20% sous l'angle de 60°, 40 à 50% sous l'angle de 85°	
Teintes	Incolore	
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Classe 1	
Extrait sec (± 2%) ⁽²⁾	40% pondéral, 36% volumique	
Densité (± 0,03) ⁽²⁾	1,05	
Rendement ⁽³⁾	10 à 15 m ² /L/couche	
Séchage ⁽⁴⁾	Hors Poussière : 30mn	Sec : 3h
	Redoublable : 8h	

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : température ambiante et du support comprises entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur les supports condensants. Extérieur : température ambiante et du support comprises entre 5° et 35°C - Hygrométrie < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%. Extérieur : l'humidité des bois avant mise en peinture ne doit pas dépasser 18%.	
Matériel d'application	Brosse : synthétique 100% nylon Manchon : laqueur polyester tissé HD 4mm fil continu, Microfibre HD 12mm en extérieur Buses 7 à 9	
Dilution	Prêt à l'emploi, jusqu'à 10% d'eau	
Nettoyage du matériel	A l'eau immédiatement après usage	

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/ rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...)
Dans le cadre de fresques, les peintures devront être sèches (48h minimum de séchage selon la nature des peintures employées).
Un essai préalable sera réalisé sur une surface représentative pour validation.
Protéger les surfaces adjacentes.

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs pour recevoir deux à trois couches d'**AQUA VERNIS SATIN**.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)
Conditionnement	0,75L - 3L - 12L
Stockage	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°. Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
Mesure de prévention	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com
Classement Européen	Catégorie A / Sous-catégorie e (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite de C.O.V.	Pour sous-catégorie e : 130g/L (2010)
C.O.V. max de ce produit	48g/L

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT269

Modifiée le :
24/11/2020

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT