



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Film de sécurité PROTECTION ANTI-EXPLOSION 350 microns

Transmission U.V	<b>3%</b>
Réflexion lumière visible	<b>10%</b>
Transmission lumière visible	<b>85%</b>
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	<b>20%</b>
Ratio solaire	<b>11%</b>
Réflexion	
Absorption	<b>15%</b>
Transmission	<b>74%</b>
% Réduction Eblouissement	<b>NC</b>
Valeur « b » (coefficient d'ombrage)	<b>0,90</b>
Valeur « g » (facteur solaire)	<b>0,80</b>
Valeur « u » (EN673W/m <sup>2</sup> .°K)	<b>5,70</b>
Emissivité	<b>0,84</b>

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm

POSE INTERIEURE  
ADHESIF P.S  
TRAITE ANTI-RAYURES

#### CONSEIL D'APPLICATION\* (situation verticale)

Simple Vitrage Clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Clair	OUI
Double Vitrage Teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple Vitrage "Stapid" Clair	OUI
Double Vitrage Clair "Stapid Int."	OUI

\* Voir précisions sur la fiche "SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

#### Remarques:

Ce film dispose d'une pellicule protégeant l'adhésif, il est nécessaire de la retirer lors de la pose.  
La surface à coller doit être nettoyée au préalable à l'eau savonneuse, afin d'éviter toute présence de graisse, de poussière ou d'autres contaminants. Référez-vous à la notice de pose.

#### Entretien du vitrage:

Afin d'éviter l'introduction de poussière et d'eau entre le film et le verre, il est fortement déconseillé de laver la surface filmée durant les 3 semaines qui suivent la pose. Vous pouvez ensuite nettoyer vos vitrages à l'eau savonneuse en évitant les produits de nettoyage susceptibles de rayer le film.

## GARANTIE 10 ANS

Contre le craquellement, le jaunissement, la démétallisation.  
Garantie 10 ans pour une pose en intérieur.

[www.eurecla.com](http://www.eurecla.com)

Téléphone: 01.48.74.34.33 Fax: 01.77.65.60.88 Email: [info@eurecla.com](mailto:info@eurecla.com)