



DESTINATION : Système de peintures intumescentes en phase aqueuse pour le classement au feu des supports usuels du bâtiment classés A1 ou A2,s1-d0. Bénéficie d'un procès-verbal du C.S.T.B. : N° RA15/046 et RA15/047.
Intérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : Classement « Euroclasses » des supports classés A1 ou A2,s1-d0 en **B,s1-d0** sur 1 face soit une catégorie **M1*** sur 1 face. ANCORFLAMME, pouvant être recouvert d'une couche de FINIBAT (uniquement Ancorflamme Blanc), stoppe la propagation de la chaleur et la progression du feu par formation d'une mousse microporeuse isolante.

SUPPORTS : Supports classés - A1 : Ciment, fibro-ciment, plâtre... (à l'exception du béton)
- A2,s1-d0 : plaque de plâtre cartonnée Euroclassé

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau, pistolet pneumatique, pistolet airless.

TEINTE ET ASPECT :

	ANCORFLAMME :	FINIBAT :
Aspect :	Mat	Satiné
Coloris :	Blanc ou Noir	Blanc + Teintes (sur demande en 3L)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

	ANCORFLAMME	FINIBAT
Classification	NFT 36.005 / famille I, classe 7a ₂	
Directive européenne COV 2004/42	Catégorie A/i – limite : 140 g/L Max : 10 g/L	Catégorie A/i – limite : 140 g/L Max : 10 g/L
Densité à 20°C	1,35 +/- 0,05	1,25 +/- 0,15 (selon la teinte)
Viscosité à 20°C	Thixotrope	
Liant	Copolymères vinyliques	Copolymères Acryliques
Solvant	Eau	Eau
Rendement	2,7 m²/L 500 g/m²	11 m² / L 100g/m²
Conservation	1 an En emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du froid et de la chaleur.	

CONDITIONNEMENTS : **ANCORFLAMME :** 3L – 10 L **FINIBAT :** ³/₄ L – 3 L

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

* Suivant l'annexe 4 de l'arrêté réaction au feu du 21 novembre 2002



CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :

Air ambiant : 20°C
%HR : 50%

		Brosse, rouleau (12mm acrylique)	Pistolet pneumatique	Pistolet airless
A N C O R F L A M M E	Dilution	10% d'eau	15-20% d'eau	Prêt à l'emploi
	Nombre de couches	2	2	1
	Grammage par couche	250 g/m ² ** 5,4 m ² /L	250 g/m ² ** 5,4 m ² /L	500 g/m ² 2,7m ² /L
	Hors poussière	1 heure		
	Temps de recouvrement	4 heures	4 heures	6 heures
F I N I B A T	Dilution	Prêt à l'emploi	10% d'eau	Prêt à l'emploi
	Application	En 1 couche de 100 g/m ² *** soit 11m ² /L		
	Hors poussière	1 heure, ne pas recouvrir		

Nettoyage du matériel : à l'eau, immédiatement après application

CONSEILS D'APPLICATION :

1. Préparation : Revenir impérativement au support nu avant application du système.
2. Conditions ambiantes : La température de l'air et du produit devra être comprise entre 10°C et 28 °C
3. Application des produits : Agiter soigneusement les produits avant emploi.

*** Pour une finition soignée : Appliquer FINIBAT en 1 passe au pistolet pneumatique
Au rouleau → en 1 couche : ne pas croiser lors de l'application du FINIBAT.
ou en 2 couches fines à 1 h d'intervalle.

ATTENTION : ANCORFLAMME Noir n'est pas recouvrable, même par le FINIBAT

Observations : Ne pas appliquer sur des supports soumis à l'abrasion et dans des lieux où la température peut être inférieure à 5°C. Eviter de trop « croiser » lors de l'application du FINIBAT.

** Majorer les consommations en fonction de la dilution

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS. : 2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon – Tél : 01.69.88.13.10 – www.solutions-comus.com

EDITION DECEMBRE 2015. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE