

COMUS[®]

HUILE PARQUET

DESTINATION : Huile de finition solvantée à base d'huile de lin et d'huile uréthane. Destinée à la protection des parquets et boiseries contre la poussière et l'humidité, HUILE PARQUET est adapté aux trafics domestiques.
Intérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : Imprégnation huilée non grasse pour bois bruts ou teintés. Nourrit le bois en profondeur et réhausse le veinage. Laisse respirer le bois. Rend la surface lavable et résistante aux tâches et à l'humidité. Compatible avec TEINTE BOIS HYDRO de Comus. Peut être poncé et recouvert ultérieurement par un vitrificateur.

SUPPORTS : Bois bruts neufs ou anciens après travaux préparatoires.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse – Spalter (soie naturelle)
Mèche coton
Monobrosse (pad beige)

TEINTE ET ASPECT : Aspect : Satiné
Teinte : Ambrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b ₂ /6a
COV en pot Directive européenne 2004/42	Catégorie II/Af : valeur limite en UE : 700 g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 490 g/l de COV.
COV en air intérieur (28j)	A
Densité à 20°C	0,87 ± 0,05
Viscosité à 25°C (ISO 2431 Coupe n°3)	55 ± 5 Secondes
Extrait sec en poids	43 ± 2 %
Extrait sec en volume	53 ± 2 %
Brillant Spéculaire	40 ± 10 % à 60° (selon la quantité déposée et la porosité du bois)
Liant	Huile végétale
Solvant	White Spirit
Point Eclair	23°C ≤ PE ≤ 55 °C
Conservation	24 mois en emballage d'origine fermé (conservé à l'abri du gel et de la chaleur)

CONDITIONNEMENTS : 1L – 5L

HYGIENE ET SECURITE : Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com.

COMUS®

HUILE PARQUET

CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :

En 2 couches
De 12 à 15 m² / L (en fonction de la nature et de la porosité du bois).

Séchage (à 20°C et 60% HR) :
Sec au toucher : 10 heures
Recouvrable : 24 heures

DILUTION : Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS

D'APPLICATION :

Selon le DTU 59.1 et DTU 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse).

SUPPORT	PREPARATION	TEINTE	SOUS-COUCHE	FINITION
Sur bois neuf brut	1- Ponçage jusqu'au grain fin 100/120 2- Dépoussiérage	Teinte Bois Hydro 1 couche <i>pure</i>	/	Huile Parquet 2 couches <i>pures</i>
Sur bois huilé ou Sur bois neuf tropicaux ⁽¹⁾ (<i>exsudant</i>)	1- Dégraissage avec Déshuileur 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage jusqu'au grain fin 100 / 120 4- Dépoussiérage			
Sur bois vernis	1- Décapage avec Fluidecap SC ou par ponçage 2- Ponçage jusqu'au grain fin 100/120 3- Dépoussiérage			
Sur bois ciré	1- Retirer la cire avec Décireur HP 2- Ponçage jusqu'au grain fin 100/120 3- Dépoussiérage			

(1) : Réaliser une surface témoin ou nous consulter. Certaines essences (type IPE ou IROKO) sont anti-siccatives et génèrent le séchage de l'Huile Parquet

(2) : Se reporter des fiches techniques de la finition choisie avant de réaliser le chantier

MISE EN SERVICE :

Trafic léger : de 1 à 6 jours (en condition normales).

Sur cette période, prendre des précautions : ne pas déplacer de meubles lourds, ne pas couvrir (bâches, tapis...), ne pas nettoyer avec des liquides (privilégier un balai à brosse douce).

Trafic normal : 7 jours.

RECOMMANDATIONS :

Bien agité le produit avant emploi.

Pour une finition très soignée, il est possible de réaliser un égrénage entre les 2 couches d'HUILE PARQUET avec une laine d'acier 000.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C, ni par temps de forte chaleur.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tél : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com