

DEPRO® BOIS MICROPOREUSE

LAQUE SATINÉE RÉGULATRICE D'HUMIDITÉ



LE BOIS



IDENTIFICATION

Laque de protection et de décoration pour boiseries à base de résine glycérophtalique alkyde, non jaunissante. Film garnissant particulièrement adapté aux travaux de rénovation. Convient à **tous supports bois**. Intérieur / Extérieur.

DESTINATION

Grâce à sa fonction régulatrice d'humidité, **DEPRO® BOIS MICROPOREUSE** est particulièrement conseillée sur toutes boiseries extérieures ; convient également en intérieur sur : portes, fenêtres, plinthes, poutres, lambris, meubles, encadrements... En extérieur sur : portes, volets, fenêtres, persiennes, bardages, colombages, barrières, palissades, canisses...

AVANTAGES

- Peinture très garnissante d'application facile.
- Excellente résistance au vieillissement. Excellente résistance aux intempéries.
- Hydrofuge, excellente perméance à la vapeur d'eau. Se lave et se lessive parfaitement.
- Ne fixe pas la poussière. Laisse respirer le support.
- Film protégé contre le développement en surface des micro-organismes.
- Excellente résistance en milieu marin.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre sain et sec. Travaux préparatoires conforme au D.T.U 59.1 (travaux de peinture). *Conditions climatiques d'application*: conformément à la norme NFP 74201-1 et 2.

Application : Produit prêt à l'emploi. Sur support déjà peint, lessiver et éliminer toute peinture non adhérente.

Sur bois exotiques ou gras, dégraisser avec **DEPRO® SOLVANT 330**. Bien remuer avant utilisation.

S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet. (dilution 5% à 10%).

Nombre de couches : 2 Entre couche : 24 heures.

Dilution et nettoyage du matériel : **DILUANT RAPID**.

Température minimum d'application : +5°C Maximum : 35°C.

Séchage à 20°C Sec au toucher 3 h, recouvrable 24 h.

Le séchage est retardé par temps froid et humide.



CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel : 8 à 10 m²/kg/couche.
- Masse volumique : 1.30 (+/- 0.05).
- Aspect du film sec : Satiné brillant (75% sous angle de 60°).
- Conditionnement : 5 kg.
- Teintes : blanc et 1000 teintes Médiacolor®.
- Point éclair : 35°C.



Nuancier
MEDIACOLOR®

Stocker à l'abri de la chaleur en emballage d'origine non ouvert. Inflammable.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com

Élimination des déchets:

Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Remarques: porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

Valeur limite UE Cat A1 500g/l-Ce produit contient au maximum 380g/l.

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente figurant sur nos bons de commande ou sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Réf 03080

