



REXO PLUS

Mortier de réparation pour utilisation par grand froid

Extrême : performant jusqu'à -20°C

Express : remise en service en 2 h

Polyvalent : répare la plupart des dégâts sur le béton

Durable : résistance élevée aux sollicitations



Conditionnements au catalogue :

- ✓ 2X5KG+2 DURCISSEURS
- ✓ 1X5KG+1 DURCISSEUR



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D. Benelux sa-nv
50 avenue Georges Lecoq - 1180 Bruxelles
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





REXO PLUS

✓ Mortier de réparation pour utilisation par grand froid

Extrême : performant jusqu'à -20°C

Express : remise en service en 2 h

Polyvalent : répare la plupart des dégâts sur le béton

Durable : résistance élevée aux sollicitations

REXO PLUS est un mortier de réparation, haute performance, sous forme de kit à base de résine synthétique et de charges minérales rigoureusement sélectionnées pour leur excellente dureté et leur très haute résistance à la compression et à l'abrasion.

Conçu pour les interventions en conditions extrêmes, il peut être appliqué jusqu'à **-20 °C**, ce qui en fait la solution idéale pour les réparations hivernales ainsi que pour les interventions en **chambres froides négatives**, sans nécessiter l'arrêt prolongé des installations. Il permet une **remise en service rapide en seulement 2 heures**, limitant ainsi les temps d'immobilisation des ouvrages.

Polyvalent, REXO PLUS est particulièrement recommandé pour la réparation des surfaces horizontales en béton et matériaux

cimentaires : nids-de-poule, flaques, épaufrures, marches, dallages, quais de chargement, zones de circulation, plateformes logistiques et **sols de chambres froides positives et négatives**. Facile à mettre en œuvre à la truelle ou à la taloche, il adhère efficacement aux supports en ciment, béton et matériaux dérivés.

Sa résistance élevée aux sollicitations mécaniques et à l'abrasion garantit des réparations durables, même dans les zones soumises à un trafic intense, notamment celui des transpalettes et des chariots élévateurs.

Mode d'utilisation

Appliquer REXO PLUS sur des supports sains, stables, parfaitement secs et exempts de tout corps étranger. Les bords des surfaces à réparer doivent être francs et d'une profondeur supérieure à 5 mm.

- Mélanger soigneusement les agrégats (mortier) et la résine. Rapport du mélange base mortier/durcisseur : 100/40 (en unité de poids).

- Appliquer à la truelle ou à l'aide d'une taloche métallique en compactant soigneusement pour éviter les cavités.

- Ne pas diluer. Pour le nettoyage des instruments, utiliser notre DILUANT P25.

Ne pas utiliser le primaire à des températures inférieures à 5°C en particulier en chambre négative.

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la fiche du kit.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Industries agro-alimentaires (chambre froides), artisans et unités de maintenances ayant à faire des réfections d'urgence en période de froid : collectivités, construction - BTP, centres logistiques, commerces, centres commerciaux, sites touristiques, ERP, services de maintenances, sous-traitant artisans, parkings, réfection avant peintures, etc

Principaux éléments de composition

Le kit est composé de :

Partie A (base mortier, 4kg) : sables, pigments, addition d'un peroxyde organique.
Partie B (résine, 2x800g) : polymère acrylique en solution dans des esters acryliques et méthacryliques.

Primaire (200g) : monocomposant à base de résine polyisocyanate en solution dans un ester.

Propriétés physico-chimiques typiques

Aspect : mat

- Couleur : gris clair

- Masse volumique à 20°C : 1 580 kg/m³ (base mortier)

: 940 kg/m³ (durcisseur)

- Extrait sec en poids du mélange : 100 %

- Teneur en COV

(Partie A) : 5 g/L

(Partie B) : 10 g/L

(Primaire) : 510 g/L

Recommandations

- Toujours respecter le ratio agrégats/résine en poids en basse température.

- Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

- Ne pas fumer.

- Éviter tout contact avec la peau et les projections oculaires.

- Porter des gants de protection.

- Ne pas inhaler les vapeurs.

Stockage

En emballage d'origine toujours fermé, à l'abri du gel, des rayons solaires et des intempéries.

Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité de chacun des composants.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

