

# Étanch'sol et Etanch'sol Antidérapant

PEINTURE D'ÉTANCHÉITÉ POUR TERRASSE CIRCULABLE



**Etanch'sol**




Peinture  
Souple

Etanch'sol Antidérapant

- Résiste aux UV
- Durcit à l'humidité
- Peinture souple et élastique
- Assure une étanchéité même autour des cheminées
- Laisse le substrat respirer et laisse passer les vapeurs d'humidité
- Sec au toucher en 4 heures (à 20°C)

L'Etanch'sol est une peinture à appliquer au rouleau, conçue pour protéger les toitures plates et inclinées. Avec ses fibres renforcées, il empêche les infiltrations d'eau, là où le risque de fuite est élevé. Deux couches donnent en durcissant une membrane étanche de 1 à 1,5 mm d'épaisseur. En cas de mouvement du substrat, sa grande élasticité permet d'éviter la formation de moisissure.



Des échantillons sont disponibles sur demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Rénove vos locaux  
depuis 1927

Egalement  
disponible chez  
Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Révêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peinture antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

## Watco Étanch'sol et Etanch'sol Antidérapant

### DESCRIPTION

Contient de l'uréthane élastomère qui possède des fibres de renforcement.

### ASPECT

Gris peu lustré, membrane polyuréthane.

### CONDITIONNEMENT

Disponible en bidons de 5 et 12,5 litres.

### POUVOIR COUVRANT

5 litres pour une couche sur environ 5 à 7 m<sup>2</sup>, 12,5 litres pour une couche sur environ 12 à 16 m<sup>2</sup>, sur une épaisseur de 0,5 à 0,75 mm. Généralement deux couches sont conseillées.

### DURÉE DE CONSERVATION

6 mois dans son bidon d'origine bien fermé.

### STOCKAGE

Stockez le dans le bidon d'origine dans une pièce sèche, fraîche et bien ventilée.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

Inspectez la surface entière de manière à évaluer la tenue des substrats ou peintures existants. En cas de doute, faire un essai sur zone test. Les réparations des fissures, trous, etc., doivent être effectuées avant l'application de la peinture. Assurez-vous que la toiture est propre, sèche et dépourvue de débris ou de contaminants. Tous les éléments fongicides comme la mousse doivent être traités avec un antifongique adapté. La graisse et le carburant peuvent être traités avec le Dégraiss'sol, notre dégraissant bio dégradable.

### APPLICATION

Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 12 heures. Appliquez généreusement l'Etanch'sol avec une brosse ou un rouleau à poils courts ou moyens. Bien travailler le produit sur la surface. Appliquez une quantité généreuse à l'aide d'un pinceau sur les zones qui présentent un risque plus élevé de pénétration d'eau à savoir au niveau des joints et des saillies avant application de la surface totale. La seconde couche doit être appliquée minimum 8 heures après la première et maximum 7 jours. La température doit être supérieure à 10°C lors de l'application.

### PROFONDEUR

Appliquez entre 0,6 et 0,75 mm de profondeur par couche.

### TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher après 4 heures (20°C). Complètement sec après 16 heures (20°C).

**NB** Les temps de séchage peuvent être raccourcis à des températures plus élevées et ralentis à des températures plus basses.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Il n'est pas très conseillé de nettoyer les outils après application, ils doivent être jetés.

### LIMITATIONS

L'Etanch'sol est sensible à l'humidité, c'est pourquoi une fois ouverte, l'ensemble de la peinture doit être utilisée immédiatement. Le bidon ne peut pas être refermé hermétiquement.

### SÉCURITÉ

Des fiches de sécurité sont disponibles. Des gants et des lunettes appropriés doivent être portés pendant toute la durée d'application. Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. Stocker et utiliser en dehors des zones de chaleur et inflammables. Ne pas manger ou fumer pendant l'application du produit.

### COV

Valeur limite UE pour ce produit(Cat.i) : 500 g/l. Ce produit contient 283 g/l maximum de COV.

### COMMANDES

Tous les produits sont disponibles directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits, si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

© Watco SARL Mars 2016

# watco®

### Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin,  
CS 80413 FRETIN  
59814 LESQUIN CEDEX  
Tél. 03 20 52 77 77  
Fax 03 20 52 38 39  
e-mail : info@watco.fr  
www.watco.fr