


DEPRO® VERNIS ANTIGRAFFITI

VERNIS ANTIGRAFFITI DE TYPE PERMANENT

Vernis incolore toutes surfaces



PEINTURE ÉCRAN



IDENTIFICATION

DEPRO® Vernis ANTIGRAFFITI est antiallure de type permanent à base acrylique polyuréthane bi- composants. Action préventive facilitant l'élimination des graffitis.

UTILISATIONS

- Protection permanente de toutes les surfaces murales, équipements et structures pouvant être agressés régulièrement par les graffitis.
- S'utilise sur tous types de supports à faible relief : béton, acier, électro zingué, PVC, polyester, bois.

AVANTAGES

- Haute résistance chimique et mécanique, grande stabilité aux ultraviolets.
- Excellente barrière à la pénétration des graffitis.
- Effet de protection longue durée.
- Très bonne résistance à l'usure et aux chocs.
- Applicable directement sur acier et béton (insaponifiable) sans primaire.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Le support doit être propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente et de toute autre peinture. Les fissures et aspérités doivent être colmatées (préparations conformes au DTU 59,1). Utilisation en volume : Base : 5 parts - Durcisseur : 1 part.

Ne jamais modifier les proportions. Bien homogénéiser la base et incorporer le durcisseur sous agitation mécanique jusqu'à obtention d'un mélange homogène et limpide.

Durée de vie en pot : 4 heures à 20 °C.

Application : 2 couches - Brosse, pistolet airless. Viscosité à 20°C : 120 secondes (+/- 20 secondes). Epaisseurs : Humide 60 microns - Sèche 30 microns. Dilution : 5% **DILUANT REACTIF ANTIGRAFFITI**. Température : 10°C > T < 35°C maximum - Hygrométrie : < 80%.

Remarque : Eviter d'être en surface condensante pendant la polymérisation pour ne pas voiler le film. Utiliser **DEPRO® DECAP LIQUIDE/GEL** pour éliminer les graffitis par essuyage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné. *Conditionnement :* 6 L (Base 5 l + Durcisseur 1 l). *Densité :* 0.9.

Rendement : 5 à 7 m²/kilo/couche, variable selon support et mode d'application.

Extrait sec en poids : 61 % (+/- 2%) *Extrait sec en volume :* 50 % (+/- 2%).

Point éclair : 21°C *Séchage à 20°C :* hors poussière 30 mn, sec 2 heures, dur 36 heures.

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

Stockage : dans un local tempéré, à l'écart de toute source d'ignition, à l'abri du gel et de la chaleur (+5°C à 30°C). Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Consulter l'étiquette informative sur l'emballage

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

Élimination des déchets : Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 04130