



MATHY+ PRIMER

Primaire régulateur d'absorption très couvrant

- Renforce le support et diminue l'absorption
- Séchage rapide
- Neutralise les différences de porosité du support
- Evite les embus (nuances mates et brillantes) dans la couche de finition
- Très bon pouvoir couvrant

MATHY+ PRIMER

DESCRIPTION

Primaire en dispersion aqueuse à base de résines acrylique pour murs intérieurs et plafonds. Un primaire couvrant qui neutralise les différences d'absorption du support. Applicable sur la plupart des supports, avant de les peindre avec des peintures diluables à l'eau. Séchage rapide, évite les embus (taches mates et brillantes) dans la couche de finition, améliore l'accrochage de la couche de finition.

UTILISATION RECOMMANDÉE

A l'intérieur, sur différentes surfaces poreuses non peintes (p.ex. briques, plâtre, béton) avant de les peindre avec des peintures diluables à l'eau.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Les supports doivent être propres et secs. Les supports poreux ainsi que les enduits lisses doivent être préalablement imprégnés avec une couche de Pegafix. Les taches d'eau ou de nicotine doivent être masquées par du Pegamat RL ou Pegaprim Isofix.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité: 1.35 g/cm³ (blanc)
Niveau de brillance à 60°: 5 %
Extrait sec en volume: 45% (blanc)
Extrait sec en poids: 58% (blanc)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 1½ heure
Recouvrable: 2 - 3 heures
Dur à cœur: 1 semaine

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

45 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

8 - 10 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Application à une température de min. 5°C et une H.R. de max. 80%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué. Rouleau polyamide texturé 12-14mm ou tout autre rouleau approprié.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Appliquer non dilué. Gicleur: 011 - 015 / Pression: 180 - 200 bars.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Appliquer non dilué.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Le produit est prêt à l'emploi, diluer n'est pas nécessaire. Classification AFNOR (NF T 36-

005) : Famille I Classe 7b2.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 30 g/l max.
COV prêt à l'emploi: 30 g/l max.
Catégorie COV: A/g
Limite COV: 30 g/l
Grenelle émission: A+
Point d'inflammation: Ininflammable
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 05/11/2019

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zalem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu