

Fiche technique n°MKO
Edition : 01/20
Classification : NF T36-005
Famille : I Classe : 4a

MYKASOL



DESCRIPTION

Peinture brillante, monocomposant, pour la protection et la décoration des sols à usage domestique.
MYKASOL

- Sèche rapidement, est facile d'emploi
- Résiste à l'abrasion et aux UV
- Résiste à l'eau et aux solutions détergentes

SUPPORT

- Tous les supports, seront sains, secs, cohérents conformes aux prescriptions du DTU 59-3 (séchage minimum 21-28 jours)
- Ciment et béton, neufs ou usagés non peints : après élimination de la laitance, nettoyage et dégraissage
 - Ancienne peinture compatible : après élimination des parties non adhérentes, lessivage, séchage et ponçage des parties dures ou brillantes
 - Métaux ferreux : application préalable de MYKA FER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION : - Liant : Résine alkyde uréthane
- Pigment : dioxyde de titane rutile
- Solvant : White spirit

DESTINATION : Intérieur

DENSITE : 1.2 +/-0.05 selon la teinte

EXTRAIT SEC en POIDS : 68% +/-2

ASPECT DU FILM SEC : Satin

Brillant spéculaire : > 70% (NFT 30064)

STOCKAGE : Un an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

CONDITIONNEMENT : 3kg- 18kg

TEINTES : Nuancier AURLAC en 8 couleurs

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau laqueur, pistolet

DILUTION : Rouleau Pistolet

White spirit 0 à 5% 10 à 15%

RENDEMENT : 6-8m²/kg par couche, selon la nature et préparation du support

SECHAGE : A 20°C et sous 65% d'humidité relative :

- Hors poussière : 3heures
- Sec : 10heures
- Recouvrable : 24heures

HYGIENE ET SECURITE : Produit inflammable

Respecter toutes les précautions d'usage inhérentes à l'application des peintures solvantées

Consulter notre fiche de données de sécurité