



## Fiche Technique

FF115

Adhésif  
Cyanoacrylate

### FRAME FAST – CYANO SPECIALE FILTRE

## Propriétés physiques

### (a) Cyanoacrylate Monomère (Liquide):

- Base monomère : **Ethylester**
- Couleur : **Incolore**
- Viscosité à 25 °C (mPa.s): **70 - 100**
- Densité (g/cm<sup>3</sup>): **1,06**
- Point éclair (°C): **85**

#### Temps de prise en secondes sur :

- Métal (Acier) : **25 - 40**
- Plastique (ABS) : **4 - 8**
- Elastomère (EPDM) : **3 - 7**
- Bois (Hêtre):
- Durée de vie à température ambiante (Mois) : **12**

### (b) Cyanoacrylate Polymère (Polymérisé):

- Résistance au cisaillement sur Acier (N/mm<sup>2</sup>) : **11 - 23**
- Plage de température (°C) : **-55 °C / + 95 °C**
- Soluble dans : **Acétone-Nitrométhane-Ethylacétate**