

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Protèg'plus et Protèg'plus Antidérapant

Revêtement incolore pour une protection optimale de vos sols



- Protège les sols peints du trafic intense
- Peut s'appliquer à des températures de -10°C jusqu'à 30°C
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Peut s'appliquer à l'intérieur et à l'extérieur

Le Protèg'plus est composé de la dernière résine Polyaspartique qui fournit à vos surfaces une résistance exceptionnelle. Elle est idéale pour protéger durablement vos sols déjà peints et garder une finition irréprochable.

Le Protèg'plus peut être utilisé dans les chambres froides et les parkings extérieurs. L'application extérieure résiste à l'abrasion, à la décoloration, aux passages de roues, aux intempéries et ne craint pas les UV. Cette peinture est aussi disponible en version antidérapante avec le Protèg'plus Antidérapant.

Description

Le Protég'plus est composé de la dernière résine Polyaspartique qui fournit à vos surfaces une résistance exceptionnelle. Il protège vos surfaces déjà peintes pour prolonger sa durée de vie.

Aspect

Produit bicomposant à base de résine polyaspartique qui donne une finition brillante.

Conditionnement

Disponible en bidon de 2,5 litres. Chaque unité contient 1 bidon de résine et 1 bidon de durcisseur. Protég'plus Antidérapant contient aussi 1 kilo de fins agrégats blancs d'oxyde d'aluminium.

Pouvoir couvrant

2,5 litres couvrent environ 30 m², une seule couche est nécessaire. Si vous appliquez le Protég'plus sur une surface structurée ou à une température inférieure à 0°C, le pouvoir couvrant peut diminuer.

Conservation

Le produit peut se conserver 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé. Entreposer à une température entre 10 et 25°C douze heures avant l'application ou à température ambiante.

Supports d'application

Protég'plus peut être appliqué sur la majeure partie des peintures existantes. Cependant nous recommandons d'appliquer le produit sur une zone test afin de valider la compatibilité du support.

Préparation de la surface

La surface doit être sèche. La température du sol ne doit pas être inférieure à -10°C. La peinture existante doit être propre et libre de tous contaminants ou parties friables. L'utilisation du Dégraiss'sol est recommandée pour éliminer les taches d'huile et de graisse. Il est impératif de laisser sécher la surface avant l'application du Protég'plus.

Pour une accroche optimale du Protég'plus et du Protég'plus Antidérapant, nous vous conseillons d'appliquer le Primaire Sol Non Poreux Incolore.

Mélange

Effectuez le mélange à une température entre 10°C et 25°C. Retirer du bidon principal la résine et le durcisseur. Si vous appliquez le Protég'plus Antidérapant, vous devez verser les fins agrégats blancs d'oxyde d'aluminium après ce mélange. Mélangez à l'aide d'une spatule ou d'une lame.

Mélangez jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Ne pas mélanger plus de 1 bidon à la fois. Si vous utilisez un agitateur à perceuse, utilisez une spatule pour raclez les résidus de matière sur les bords du bidon. Ne pas diluer !

Conservation du mélange

Le mélange a une durée de vie de 25 à 30 minutes à une température de 15°C. Si la température d'application est supérieure à 15°C, la durée de vie du mélange est plus courte.

Application

Appliquer entre -10°C et 30°C. La viscosité du produit devient plus importante à partir de 0°C, cela peut impacter légèrement le pouvoir couvrant. Une fois le mélange effectué, utiliser un rouleau à poils courts afin d'appliquer le Protég'plus sur une fine couche de 50 microns. Si le produit est appliqué en une couche trop épaisse, cela peut occasionner des problèmes de séchage.

Temps de séchage

Le temps de séchage dépend des conditions d'application (voir tableau ci-dessous) :

	-10°C	0°C	5°C	20°C
Seconde couche	30 heures	16 heures	10-12 heures	4-5 heures
Trafic léger	36 heures	24 heures	18 heures	6-8 heures
Trafic intense	48 heures	36 heures	24 heures	12 heures

Nettoyage des outils

Utiliser le Nettoyant Solvant TH99 pour nettoyer les résidus de produit.

Sécurité

Une fiche de données de sécurité est disponible. Les produits alimentaires ne doivent pas être à proximité de la zone traitée pendant l'application et le temps de séchage.

Maintenance générale

Protég'plus résiste aux nettoyeurs industriels standards. Pour les dégraissants puissants appliquer dans un premier temps sur une surface test. Ne pas nettoyer à la vapeur ou soumettre à des températures supérieures à 60°C.

Limitations

En cas d'application à l'extérieur, préférez la version antidérapante du Protég'plus pour éviter les risques de glissades.

Composés Volatils Organiques

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 500g/L. Ce produit contient un maximum 60g/L de COV.

Commandes

Disponible directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'une confirmation par écrit de Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr