

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Mortier Spécial Route

Mortier de réparation rapide idéal pour des températures aussi basses que -20°C



Le Mortier Spécial Route est idéal pour des réparations dans des zones à trafic intense qui demandent un temps de mobilisation réduit. Il est facile à mélanger et à appliquer, et donne en séchant une finition aussi dure que du granit.

- Sèche rapidement et accepte un trafic au bout de 2 heures
- Simple à utiliser : il suffit simplement de mélanger avec de l'eau et d'appliquer
- Ne rétrécit pas
- Convient sur des bitumes anciens et sur des surfaces en béton
- Peut être appliqué tout au long de l'année
- Formule à base de phosphate de magnésium qui génère de la chaleur quand il est mélangé avec de l'eau, permettant une utilisation à une température aussi basse de -20°C.
- Peut être peint si nécessaire

Utilisations :	Réparation des trous dans les zones à trafic intense qui nécessitent un temps de mobilisation réduit
Usage :	Extérieur
Convient sur :	Les bitumes anciens et le béton
Pouvoir couvrant :	0,6 m ² sur 20 mm d'épaisseur
Temps de séchage :	Supporte un trafic intense au bout de 2 heures à 15-20°C
Primaire :	Pas nécessaire
Profondeur :	20 mm à 100 mm

Composition

Le Mortier Spécial Route est un produit de réparation rapide spécialement conçu pour les routes à base de magnésium et de phosphate mélangés avec des agrégats spécialement sélectionnés.

Aspect

Donne en séchant une finition gris foncé comme du granite.

Pouvoir couvrant

0,6 m² sur 20 mm d'épaisseur.

Storage

Entreposer dans un endroit sec.

Préparation de la surface

Retirer tout matériau friable, les taches d'huile et de graisse. Pour une solidité et une résistance maximale, le produit doit s'appliquer sur une épaisseur d'au moins 20 mm. Nettoyer les bétons bruts avec de l'eau froide et claire. Veiller à enlever l'eau stagnante.

Mélange

Mélanger à une température ambiante de plus de 5°C. Pour faire un mélange en dessous de 5°C préchauffer le seau avec de l'eau à 25-30°C. Retirer le sac de poudre et verser 2 litres d'eau froide et claire dans le seau en plastique. Ajouter progressivement la poudre en mélangeant minutieusement. Continuer à mélanger jusqu'à l'obtention d'une bonne consistance. Ne pas mélanger le produit pendant plus de 4 minutes. Utiliser le mélange immédiatement.

Application

Le Mortier Spécial Route sèche très rapidement et le mélange doit être appliqué en 10 minutes. Etaler le mortier au plateau (également disponible chez Watco). Mettre de l'eau froide sur le plateau pour faire la finition en surface. Il doit s'appliquer sur une épaisseur d'au moins 20 mm en cas de température comprise entre -20°C et 5°C.

Temps de séchage

Le Mortier commence à durcir au bout de 10 minutes environ. Pour une application à -5°C et en dessous, il convient de couvrir avec une pièce d'isolation solide de 50 mm d'épaisseur.

Nettoyage des outils

Retirer tout excès de produit avec un chiffon ou un grattoir et laver avant que le produit ne commence à durcir.

Rétrécissement

Volume stable.

Temps de conservation

12 mois dans des conditions sèches et à une température comprise entre 5 et 45°C. Entreposer dans un endroit humide et à des températures plus élevées réduit le temps de conservation.

Également disponible

Pour une résistance chimique ou pour des réparations qui finissent à 0 mm et qui ne demandent pas une température basse, préférez le Concrex® Répar'sol ou le Concrex® Rapide. Pour une résistance chimique ou pour des réparations qui finissent à 0 mm et à -20°C, utilisez le Concrex® Grand Froid.

Commandes

Tous les produits sont disponibles directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits, si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 8, rue de Berzin - CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX

Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39

e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr