

NAIROBI

PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUCT DATEN | PRODUCTINFORMATIE

European classification Classification Européenne Europäische Klassifizierung Europese classificatie	EN 685	22
Total thickness Épaisseur totale Gesamtdicke Totale dikte	EN 428	ca. 3,00 mm
Wear layer Couche d'usure Nutzschrift Slijtlaag	EN 429	ca. 0,20 mm
Wear layer PU treatment Traitement PU couche d'usure Schutz vor Schmutz PU Behandeling PU-slijtlaag		
Total weight Poids total Gewicht Totaal gewicht	EN430	ca. 1750 g/m ²

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Width Largeur Breite Breedte	2 m	3 m	4 m
Standard Length Longueur standard Standardlänge Standaardlengte	30 m	30 m	30 m
Weight of standard roll Poids standard des rouleaux Standard-Rollengewicht Standaard rolgewicht	109 kg	164 kg	218 kg

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability Inflammabilité Entflammbarkeit Brandweerstand	EN 13501	Cfl-S1
Slip resistance Glissance Rutschfest Antislip	DIN 51130	DS
Formaldehyde group Groupe formaldéhyde Formaldehyd-Gruppe Formaldehydegroep	ENV 717-1	E1
Acoustical insulation Isolation acoustique Trittschallverbesserungsmaß Contactgeluidsisolatie	ISO 717	17 db
Underfloor heating Chauffage par le sol Bodenheizung Vloerverwarming		Suitable Adapté Geeignet Geschikt
Resistance to household chemicals Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën		Very good Très bon Sehr gut Zeer goed

Warranty | Garantie | Garantie | Garantie

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal residential use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage résidentiel normal | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich | De garantie dekt fabricatiefouten en voortijdig afslaan bij normaal woninggebruik

CE EN 14041 : 2004
06

