



MATHY+ SATIN

Peinture acrylique de qualité supérieure

- Séchage rapide
- Applicable sur la plupart des supports y compris toile de verre
- Aspect légèrement pommelé
- Opacifiant
- Lessivable : Classe 1 (DIN EN 13300)

MATHY+ SATIN

DESCRIPTION

Peinture acrylique satinée garnissante en dispersion aqueuse pour plafonds et murs intérieurs. Applicable sur la plupart des supports, également sur la toile de verre. Très garnissante. Donne un aspect satin légèrement poché, lessivable, bon pouvoir couvrant.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Peinture décorative pour murs et plafonds intérieurs, pour bâtiments privés ou publics.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

La surface doit être propre, sèche et cohérente. Les supports qui sont poreux doivent préalablement être imprégnés avec Mathy+ Primer. Les taches d'humidité ou de nicotine doivent d'abord être isolées avec du Pegaprim Isofix ou Pegamat RL. Les supports très poreux ainsi que les enduits lisses doivent être préalablement imprégnés avec une couche du mélange 1/1 de Pegafix et MATHY+ Satin.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité:	1,32 g/ml
Niveau de brillance:	Satin
Niveau de brillance à 60°:	30 %
Extrait sec en volume:	44 % (blanc)
Extrait sec en poids:	57 % (blanc)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 heure
Recouvrable:	3 heures
Dur à cœur:	± 2 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

125 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

55 µm

CONSUMATION THÉORIQUE

7-12 m²/litre

CONSUMATION PRATIQUE

Le rendement est théorique et dépend de nombreux facteurs comme la rugosité, la porosité et les conditions d'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Fissures, trous : rebouchage et colmatage ElastoPro.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour assurer une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Les travaux seront effectués en conformité avec le DTU 59-1. Température minimale 5°C, humidité relative maximale 80%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Brosses synthétiques pour peintures phase aqueuse.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Rouleau microfibres polyester haute densité 12mm ou rouleau polyamide texturé 14 mm ou tout autre rouleau approprié.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Pour les meilleurs résultats, utilisez un rouleau microfibres polyester haute densité 12mm.

Le produit est prêt à l'emploi, diluer n'est pas nécessaire. Classification AFNOR (NF T 36-005) : Famille I Classe 7b2.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	29 g/l max.
COV prêt à l'emploi:	50 g/l max.
Catégorie COV:	A/b
Limite COV:	100 g/l
Grenelle émission:	A+
Point d'inflammation:	Ininflammable
Remarques pour la sécurité:	Consulter les informations figurant sur l'étiquette, et la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.

DURÉE DE VIE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 05/11/2019

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zalem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu