# COMUS PARQUET

**DESTINATION :**

Vitrificateur acrylique polyuréthane monocomposant en phase aqueuse. Destiné à la protection et la décoration des parquets, COMUS PARQUET est adapté aux trafics domestiques.
**Intérieur**

**PROPRIETES ET AVANTAGES** :

Vernis phase aqueuse non jaunissant.
Conserve la couleur naturelle du bois et met en valeur son veinage.
Résistant aux détergents ménagers usuels.
Séchage rapide : 3 couches dans la journée
Sans odeur et sans reprise.
Compatible avec FOND DUR et TEINTE A PARQUET COMUS.

**SUPPORTS** :

Bois et dérivés du bois, neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

**MATERIEL D'APPLICATION :**

Spalter ou brosse (pour les bords)
Rouleau

**TEINTE ET ASPECT** :

**Aspect :** Brillant ; Satiné ; Mat/Soie
**Coloris :** Incolore
2 teintes (miscibles entre elles) : chêne doré, chêne moyen

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

| | |
|---|---|
| Classification AFNOR | NFT 36.005 / famille I, classe $7b_2$/6a |
| COV en pot<br>Directive européenne 2004/42 | Catégorie A/i : valeur limite en UE : 140 g/l (2010)<br>Ce produit contient au maximum : 60 g/l de COV. |
| COV en air intérieur (28j) | A+ |
| Densité à 20°C | 1,04 ± 0,05 |
| Viscosité à 25°C | 0,7 ± 0,2 Poises |
| Extrait sec en poids | 27 ± 3 % |
| Extrait sec en volume | 25 ± 2 % |
| Brillant Spéculaire (à 60°) | Brillant > 85 ± 5 %<br>Satiné : 30 ± 5 %<br>Mat/Soie : 10 ± 5 % |
| Liant | Acrylique – Polyuréthane |
| Solvant | Eau |
| Point Eclair | Non concerné. Produit non inflammable |
| Conservation | 24 mois en emballage d'origine fermé (conservé à l'abri du gel et de la chaleur) |

**CONDITIONNEMENTS :** 2,5 L – 10 L

**HYGIENE ET SECURITE :**

Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com.

# COMUS PARQUET

**CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :**

De 2 à 3 couches
De 10 à 12 m² / L / couche (en fonction de la nature et de la porosité du bois).

Séchage (à 20°C et 50% HR) :

| | |
|---|---|
| Hors poussière : | 20 minutes |
| Sec au toucher : | 1 heure |
| Recouvrable : | Entre 2 et 72 heures (au-delà procéder à un égrenage) |

**DILUTION :** Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après application.

**CONSEILS D'APPLICATION :**

Selon le DTU 59.1 et le DTU 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse).
Procéder à un égrenage fin entre la sous-couche et la 1ère couche de finition.

| SUPPORT | PREPARATION | TEINTE | SOUS-COUCHE | FINITION |
|---|---|---|---|---|
| Sur bois neuf | 1- Ponçage jusqu'au grain fin 100 / 120<br>2- Dépoussiérage | **Teinte Hydro** | **Fond dur**<br>ou<br>**Comus Parquet**<br>1 couche *diluée à 5-10%* | **Comus Parquet :**<br>2 couches *pure* |
| Sur bois neuf tropicaux *(exsudant)* | 1- Dégraissage avec **Dégraissant BTR**<br>2- Ponçage jusqu'au grain fin 100 / 120<br>3- Dépoussiérage | | | |
| Sur bois vernis | 1- Décapage avec **Fluidecap SC** ou par ponçage<br>2- Ponçage jusqu'au grain fin 100 / 120<br>3- Dépoussiérage | | | |
| Sur bois huilé | 1- Retirer l'huile avec **Déshuileur**<br>2- Rinçage à l'eau claire<br>3- Ponçage jusqu'au grain fin 100 / 120 | | | |
| Sur bois ciré | 1- Retirer la cire avec **Décireur HP**<br>2- Rinçage à l'eau claire<br>3- Ponçage jusqu'au grain fin 100 / 120 | | | |

**MISE EN SERVICE :**

Trafic léger : de 1 à 6 jours (en condition normales).
Sur cette période, prendre des précautions : ne pas déplacer de meubles lourds, ne pas couvrir (bâches, tapis…), ne pas nettoyer avec des liquides (privilégier un balai à brosse douce).

Trafic normal : 7 jours.

**RECOMMANDATIONS :**

Bien agiter le produit avant utilisation.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C, ni par temps de forte chaleur.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.
COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tèl : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

EDITION AVRIL 2015. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE