

Mortier Spécial Joints

UN MORTIER DE RÉPARATION SOUPLE ET EXTRÊMEMENT
RÉSISTANT POUR LES JOINTS DE DILATATION



Watco

Rénove vos locaux
depuis 1927



La plupart des sols en béton ont des joints de dilatation qui permettent les mouvements du sol. Ces joints sont généralement remplis avec un mastic souple. Les bords en béton du joint peuvent se casser suite à l'usure du béton ou bien se détériorer plus rapidement sous le passage de chariots élévateurs. Les réparations traditionnelles se font en deux étapes : les bords du joint doivent tout d'abord être réparés à l'aide d'un mortier et le joint doit ensuite être comblé à l'aide d'un mastic souple. Le Mortier Spécial Joints de Watco ne nécessite pas la réparation des bords du joint au préalable. Ce mortier souple à base de polyuréthane permet de remplir le joint et de réparer les nez de dalle cassés en une seule étape.

- Réparation facile et rapide des bords du joint
- Formule souple et résistante à base de polyuréthane
- Supporte un trafic intense ainsi que le passage de chariots élévateurs
- Prêt à l'usage au bout de 8 à 12 heures

Egalement
disponible chez
Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Révêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peinture antirouille

Etanchéité

Tapis de sol

Signalisation

Watco Mortier Spécial Joints

COMPOSITION CHIMIQUE

Mortier tricomposant à base de polyuréthane renforcé avec des agrégats.

ASPECT

Finition grise satinée.

UTILISATIONS :

Convient pour réparer les joints de dilatation.

LARGEUR ET PROFONDEUR DU JOINT :

Le produit peut être appliqué pour n'importe quelle profondeur, mais pour une réparation plus économique, il convient de l'appliquer pour une profondeur comprise entre 25 et 5 mm. Le produit peut être lissé à zéro sur les bords de la réparation. Les joints dont la profondeur dépasse 25 mm peuvent être comblés à l'aide de fonds de joints. Quand le produit est utilisé pour remplir un joint et pour réparer les bords de celui-ci, la largeur de la réparation ne doit pas excéder 100 mm et sa profondeur doit être au minimum de 5 mm. L'utilisation de ce produit sur des joints plus larges peut fragiliser la réparation. Les réparations plus importantes doivent être faites avec le mortier de réparation époxy Concrex® Répar'sol.

Pouvoir couvrant

Les mesures suivantes peuvent servir d'indications.

Largeur (mm)	10	20	30	50	100
Profondeur (mm)	10	10	15	25	25
Mètres	25	12,5	5,55	2	1

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Retirer les parties friables présentes dans le joint. Les bords du joint doivent être propres et secs. Les taches d'huiles doivent être retirées avec le Dégraiss'sol Super Puissant. Laissez ensuite sécher la surface.

Conseil

Le Ruban de Masquage peut être utilisé pour obtenir des bords nets. Les joints plus profonds peuvent être remplis avec un fond de joints. 25 mm doivent être laissés pour le Mortier Spécial Joints.

APPLICATION DU PRIMAIRE

Le Primaire Mastic pour Joints doit être appliqué sur la surface à réparer. Il s'applique à la brosse et le temps de séchage est de 30 minutes environ (à 20°C).

MÉLANGE

Il est nécessaire de mélanger minutieusement les trois composants. Vider le contenu des petits bidons dans le bidon principal et mélanger à l'aide d'une spatule ou d'un bâton à mélanger. Un agitateur peut être utilisé à vitesse lente. Mais l'utilisation d'une spatule est nécessaire pour bien racler le contenu des petits bidons. Verser le mélange dans un bac à décanter et ajouter ensuite petit à petit le sable tout en continuant à mélanger. Utiliser le mélange immédiatement.

DURÉE DE CONSERVATION DU MÉLANGE

Jusqu'à 45 minutes à une température comprise entre 15 et 20°C.

APPLICATION

Appliquer le produit à des températures comprises entre 10 et 30°C. Verser le produit dans le joint et lisser la surface à l'aide d'une truelle.

Conseil

Il est plus facile de lisser la surface si la truelle a été essayée avec un chiffon imbibé de White Spirit. Si le Ruban de Masquage a été utilisé, attendre environ une heure avant de le retirer.

TEMPS DE SÉCHAGE

Un trafic piétonnier est possible au bout de 8 à 12 heures à 15-20°C et un trafic intense peut reprendre au bout de 24 heures. Des températures plus basses peuvent ralentir le temps de séchage.

STOCKAGE

Conserver le produit entre 10 et 30°C.

SÉCURITÉ

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. Les produits alimentaires doivent être retirés de la zone traitée pendant l'application et le séchage.

COMMANDES

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Vous aurez aussi besoin...

Si vous commandez le Mortier Spécial Joints, vous aurez aussi besoin de :

- **Fond de Joints** - pour remplir les joints profonds
- **Primaire Mastic pour Joints** - recommandé avec le Mortier Spécial Joints
- **Dégraiss'sol Super Puissant** - pour retirer les taches d'huile et de graisse
- **Ruban de Masquage**
- **Une truelle**

© Watco SARL Mars 2016

watco®

Watco SARL
CRT 2 - 267, rue de Berzin,
CS 80413 FRETIN
59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77
Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr
www.watco.fr