

Séchage rapide
Hydrofuge



DEPRO® LAZUREX GEL

LASURE DÉCORATIVE EN PHASE AQUEUSE

Spéciale extérieur



LE BOIS



IDENTIFICATION

- Lasure bois haute protection nouvelle génération à haute teneur en liant : 50 % (Dispersion acrylique fine). Assure une protection efficace de toutes les constructions en bois contre les agressions atmosphériques.
- Protection extérieure et intérieure.
- En phase aqueuse, **DEPRO® LAZUREX GEL** contribue activement à la protection de l'environnement et à la maîtrise des risques professionnels.
- Absence de nuisance olfactive contaminante. Absence de dégagement de chlore.
- Conforme à la réduction du taux de COV 2010.

UTILISATIONS

DEPRO® LAZUREX GEL est recommandé pour le traitement de toutes les menuiseries neuves ou anciennes.

En intérieur sur : charpentes, poutres, entrants, solives, lambris, parquets, panneaux muraux, escaliers, encadrements agencements, huisseries.

En extérieur sur : volets, portes, fenêtres, bardages, colombages.

AVANTAGES

- **Triple action : traite, protège et décore durablement le bois.**
- Ne constitue pas de film (non filmogène), il n'existe pas de risque de faïençage.
- **Pénètre en profondeur et laisse apparaître les veines du bois.**
- Protège en surface contre la formation de moisissures.
- Très haute résistance aux intempéries et aux rayons solaires.
- **Séchage très rapide. Sans odeur.** Aspect satiné (2 couches).
- Excellente tenue sur les anciennes lasure glycéro.

TEINTES

Teintes disponibles en INCOLORE et en :



Chêne clair

Chêne moyen

Chêne foncé

Pin d'orégon

Merisier

Noyer

Malgré tout le soin apporté à la réalisation des teintes de cette notice, nous ne saurions en garantir la similitude absolue lors de nos livraisons.

.../...

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports : **DEPRO® LAZUREX GEL** doit être appliqué sur bois sec, propre et parfaitement dépoussiéré. Se conformer au DTU 59.1.

Le bois doit avoir reçu un traitement fongicide et insecticide approprié : **DEPRO® XYLOTEC**, en fonction de la classe de risque à laquelle il sera exposé.

Température idéales d'application : comprises entre 12 °C et 25 °C.

Humidité relative : inférieure à 75 % en extérieur et à 60 % en intérieur.

Humidité du bois : inférieure à 18 % en extérieur et 12 % en intérieur.

Sur bois déjà lasuré : brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérer.

Sur bois exotique ou gras : dégraisser au préalable.

Application : au pinceau ou au rouleau en 2 couches en intérieur, 3 couches en extérieur.

Nettoyage des outils à l'eau.

Toutes les teintes sont miscibles entre elles. Aspect gelifié (Anti-goutte),

DEPRO® LAZUREX GEL est prêt à l'emploi.

Bien remuer avant et pendant l'utilisation.



Séchage à 20 °C : hors poussière 30 minutes. Recouvrable 3 heures. Séchage complet 12 heures environ

CARACTERISTIQUES

- Densité : 1.
- Extrait sec: 50 %
- Rendement : 9 à 12 m²/litre selon l'essence du bois.
- Aspect définitif : satiné.
- AFNOR : Famille 1 classe 4a.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnements : 5 et 15 litres.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com

Précautions d'usages

Remarques : porter un vêtement de protection approprié,

Protection des mains : En cas de contacts prolongés ou répétés, utiliser des gants caoutchouc en nitrile.

Protection des yeux : Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquides.

Élimination des déchets: Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri). Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption, du relief des supports et peuvent varier de 20 à 30 %.

Réf 03123

mars-18

