WASH PRIMER HAUTE ADHESION 6291

Wash primer couvrant formulé avec des résines phénoliques, butyral polyvinyliques, et résines spéciales du type catalyse acide. Cette composition permet de garantir une bonne protection antirouille avec une épaisseur de film sec d'au moins 25-30 microns secs.

Secteurs d'utilisation : comme antirouille ou comme première couche d'adhérence pour application successives d'autres produits sur supports métalliques, alliages légers, tôles laminées et en carrosserie pour traiter les parties découvertes au ponçage.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Catalyse :

100 parts avec 100 de diluant réactif 9080

SUPPORT

Adapté aux tôles laminées, acier, alliages légers, dégraissés au solvant ou dégraissant adapté. Le support doit être exempt de rouille et de graisse.

METHODES D'APPLICATION

- Pistolet : Pistolet à godet, airmix

Epaisseur conseillée 15 microns secs.

SECHAGE

Hors poussière	5 minutes
Sec au toucher	10-15 minutes
Sec en profondeur	30 minutes
Recouvrable	2 heures ou 20 min à 60°C au four

RECOUVREMENT

Il est possible de recouvrir avec des laques synthétiques séchage air, des laques nitrocellulosiques, polyuréthanes, vynyliques, etc…

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES *

		Unités de mesure
Poids spécifique	**0,971 - 0,973**	**kg/l**
viscosité Ford 8/20°C	**15 - 20''**	**sec**
Extrait sec en poids	**36 - 36,3 %**	**kg/kg**
Extrait sec en volume	**23,2 - 23,4 %**	**l/kg**
Extrait sec par volume	**22,5 - 22,7 %**	**l/l**
Point inflammable	**<21 °C**	**°C**
VOC	**632**	**g/l**
Rendement théorique à 15 microns secs	**15,5 - 15,6**	**m2/kg**

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Le film obtenu est semi-mat, très dur, élastique et très adhérent. Les produit est très couvrant.

STOCKAGE

Attention : le produit doit être stocké dans ses récipients originaux, à l'abri des sources de chaleur, à une température comprise entre + 5°C et + 35°C

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos Produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part.
En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.