



COMUS SOL TRAFIC DOMESTIQUE

Nouvelle
formule 2019

- ✓ Haute résistance à l'usure et à l'abrasion
- ✓ Résiste aux pneus chauds
- ✓ Bonne résistance aux tâches, entretien facile
- ✓ Usage intérieur et extérieur
- ✓ Application facile, bon rendu

DESRIPTIF

Nom	COMUS SOL
Dénomination	Peinture de protection et décoration pour sols intérieurs et extérieurs, trafic domestique
Phase	<input checked="" type="checkbox"/> SOLVANT <input type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR ET EXTERIEUR
Supports	Béton neuf ou revêtu d'anciennes peintures, anciennes peintures saines et adhérentes, bois Garages privés, caves, buanderies, escaliers intérieurs, balcons & terrasses, parties communes, seuils de porte, appuis de fenêtre
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Blanc cal - Gris ciment - Gris argent - Noir + Teinte Spe + Bases Deep & TR
Aspect	<input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input checked="" type="checkbox"/> SATIN
Conditionnements	0,75L-1L-3L-10L
Hygiène et sécurité	<i>ATTENTION : Contient ACIDES GRAS, C18 INSATURÉ, DIMÈRES, PRODUITS DE RÉACTION AVEC N,N-DIMÉTHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET 1,3-PROPANEDIAMINE. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éliminer le contenu/récipient dans un centre agréé. Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com</i>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a
Directive Européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 600 g/l (2007) – 500g/l (2010)
COV en air intérieur (28j)	423g/L max
Densité à 20°C	1,13 +/-0,3
Viscosité à 25°C	3,35 poise / 25 cP en pot
Extrait sec en poids	62%
Extrait sec en volume	55%
Brillant spéculaire (à 60°)	60 GU
Liant	Alkyde uréthane
Solvant	Aliphatique

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches. Epaisseur minimale recommandée 200 microns
Rendement		8 m ² /l
Séchage 23°C	Hors poussière	1h
	Sec au toucher	2h
	Recouvrable	12h
	Circulable	J+3 trafic léger/ J+5 trafic intense
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel		Renov Bross ou Diluant Synthétique

CONSEILS D'APPLICATION

SUPPORT	PREPARATION	SOUS-COUCHE	FINITION
Enrobés bitumineux ⁽¹⁾ (+ de 28 jours)	1- Dégraissage avec Dégraiss'sol 2- Rinçage à l'eau claire	COMUS SOL dilué à 5 à 10%	COMUS SOL 1 à 2 couches
Béton, ciment brut de 28 jours)	Test à la goutte d'eau : - Absorption < 1min : Grattage, brossage et dépoussiérage	COMUS SOL dilué à 5 à 10% ou une couche de Comepox 505 pur	
	- Absorption entre 1 et 4min : Grattage, brossage et dépoussiérage		
	- Absorption > 4 min : Dérochage mécanique (grenaillage, rabotage...) ou chimique ⁽²⁾ : Prépar'sol et rinçage à l'eau claire.		
Anciennes peintures	1- Dégraissage avec Dégraiss'sol et rinçage à l'eau claire 2- Ponçage au grain 120 3- Dépoussiérage	Application directe ou une couche de COMUS SOL dilué à 5 à 10%	
Sur bois neuf *	1- Ponçage au grain fin 100-120 2- Dépoussiérage	COMUS SOL dilué à 5 à 10%	

(1) : Les enrobés à froid peuvent nécessiter plusieurs mois de séchage avant d'être peints. Faire un essai préalable.

(2) : Refaire le test de la goutte d'eau après dérochage et renouveler l'opération si nécessaire

RECOMMANDATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 12 et 30°C, et pas par temps de pluie.

Si l'intervalle entre deux couches excède 48 heures, procéder impérativement à un léger ponçage.

* Sur bois exotiques ou tanniques, privilégier les teintes foncées ou ambrées (risque de jaunissement important) ou appliquer une couche d'Ancorprim'o.

Consulter aussi notre « Guide de choix » (disponible sur demande)

AUTRE

Point éclair:	38°C
Conservation	36 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchets:	Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.