



PARACEM® EFFECTS SAND-SABLE

Peinture acrylique à structure finement sablée en dispersion aqueuse pour application sur murs intérieurs.

- Temps ouvert long (2-3 heures)
- Aucune tendance aux reprises
- Pas d'éclaboussures
- Grand pouvoir couvrant
- Faible odeur

PARACEM® EFFECTS SAND-SABLE

DESCRIPTION

Peinture acrylique à structure finement sablée en dispersion aqueuse pour application sur murs intérieurs.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Embellissement de la plupart des supports courants intérieurs (plâtre, briques, béton); peut être appliqué également sur la fibre de verre.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité: ± 1,3 - 1,4
Extrait sec en volume: ± 30%
Extrait sec en poids: ± 48%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 4 h
Recouvrable: 24 h
Dur à cœur: 1 jour

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

90 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

27 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

± 8 m²/kg

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Murs en mauvais état: enlever soigneusement les anciennes peintures ou enduits anciens non adhérents; brossage énergique à la brosse d'acier. Effectuer les grandes réparations au mortier de ciment ou au Pegacrete.

Pour les petites réparations, appliquer un mélange de Paracem Quartz et de sable fin. Ces réparations seront, après séchage, traitées avec du Pegafix. Obtenir fissures et crevasses avec de l'Elastofill.

Les anciennes couches de peinture, nettoyées et en bon état et les surfaces légèrement poreuses peuvent être recouvertes directement par du Paracem Effects Sand / Sable. Les surfaces poreuses doivent être imprégnées préalablement avec du Paracem Effects Primer. Isoler les taches d'humidité et de nicotine avec du Pegaprim Isofix ou Pegamat RL.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer avec un spalter (brosse Paracem Effects) par des mouvements croisés.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Pas applicable.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Pas applicable.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Pas applicable.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DONNÉES DE SECURITE

Teneur en COV: 179 g/l
COV prêt à l'emploi: 179 g/l
Catégorie COV: A/i
Limite COV: 200 g/l
Point d'inflammation: Ininflammable
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 11/01/2019

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zalem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu