

Fiche Technique - Cyanoacrylate 2610

Adhésif Extrêmement rapide sur tous matériaux même le bois – Viscosité moyenne

Propriétés du Monomère (liquide)

Base monomère :	Ethylester
Couleur :	Incolore
Viscosité à 25°C (mPa.s) :	90 - 180
Densité (g/cm ³) :	1,06
Point éclair (°C) :	86
Durée de vie dans le flacon d'origine non ouvert (Mois) :	9

Temps de prise (secondes)

Métal (Acier) :	13 - 25
Plastique (ABS) :	1 - 3
Elastomère (EPDM) :	1 - 3
Bois (Hêtre) :	> 45

Propriétés du Polymère (solide)

Résistance à la traction sur NBR (N/cm ²) # = rupture matériau :	# 73 - 100
Résistance au cisaillement sur Acier (N/mm ²) :	10 - 22
Plage de température (°C) :	- 55 / + 80
Soluble dans :	Acétone-Nitrométhane-Ethylacétate

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et connaissance. Du fait de la diversité des applications et du nombre des éventuels facteurs d'influence, nous vous recommandons avant toute utilisation définitive de procéder à des essais de validation. Pour tout résultat obtenu par des tiers dont les procédés et les méthodes ne seraient pas soumis à notre contrôle, notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée et de ce fait tout recours sera exclu.