

DEPRO[®] SATIN

LAQUE SATINÉE THIXOTROPE

Intérieur - Extérieur



Nuancier MEDIACOLOR[®]

LES PEINTURES



IDENTIFICATION

Peinture de finition satinée à base de résine glycéro alkyde à haut pouvoir couvrant. Film garnissant, lessivable particulièrement adapté aux travaux de rénovation. Aspect satiné, film tendu.

DESTINATIONS

Peinture pour murs et plafonds intérieur-extérieur. Recommandée à l'intérieur sur tissus de verre. S'applique directement sur le bois. Sur plaque de plâtre, carreaux de plâtre enduits à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses, imprimer au préalable avec **DEPRO[®] FIXATEUR** ou **DEPRO[®] FIXAFON**. Sur métaux ferreux appliquer une couche de primaire antirouille.

AVANTAGES

- Peinture très garnissante d'application facile.
- Excellente résistance au vieillissement. Excellente résistance aux intempéries.
- Hydrofuge, excellente perméance à la vapeur d'eau.
- Se lave et se lessive parfaitement.
- Peinture garnissante d'application facile.
- Excellente résistance au vieillissement et au lavage répétés en milieu marin.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre sain et sec. Les travaux préparatoires seront conforme au DTU 59-1 Sur support déjà peint, lessiver et éliminer toute peinture non adhérente. Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant utilisation. Assainissement fongicide des fonds avec le produit **ALGISCAR[®]**.

S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet. (dilution 5% à 10%)

Nombre de couches : 2 - Entre couche : 24 heures

Dilution et nettoyage du matériel : **DILUANT RAPID**

Température minimum d'application : +5°C Maximum : 35°C

Séchage à 20°C Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Sec au toucher: 3 h - Recouvrable: 24 h

Conditions climatiques d'application : Conformément à la norme NFP 74201-.1



CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel : 8 à 10 m² au kg et à la couche.

Masse volumique: 1.26 +/- 0.05 (blanc)

Aspect du film sec: Satiné (65% sous angle de 60°)

Conditionnement: bidon métallique de 5 kg.

Teintes : blanc et 1050 teintes Médiacolor. Point éclair : 35°C.

Stocker à l'abri de la chaleur en emballage d'origine non ouvert.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

Élimination des déchets: Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri). Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos bons de commandes. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Réf : 04110

oct.-17

