

FICHE TECHNIQUE

PARACEM DECO PLAFOND

DESCRIPTION

Peinture acrylique en dispersion aqueuse, monocouche à haut pouvoir couvrant.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Pouvoir couvrant exceptionnel (couvre la plupart du temps en 1 couche) - aspect mat uniforme sans embus - séchage ralenti (permettant des travaux sur grandes surfaces) - inodore - extra mat - facile à appliquer.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Pour murs et plafonds intérieurs: plafonnage, plâtre, briques, béton, ainsi que sur anciennes peintures, papier peint, papier Rota, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Mat
Couleur:	Blanc + ColourShop / Mathymix Base P
Densité:	1,41 - 1,45 g/cm ³
Extrait sec:	En volume: 32 - 34% En poids: 52 - 54%
Epaisseur de film recommandée:	Film humide: ± 140 microns (consommation: 7 m ² /l) Film sec: ± 45 microns (consommation: 7 m ² /l)
Point éclair:	Ininflammable
Teneur en COV:	28 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi:	29 g/l max.
Catégorie:	A/a
Valeur limite en UE:	70 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Temps de séchage	20°C/50% HR
Au toucher:	2 heures
Recouvrable:	4 heures
Dur à cœur:	± 1 jours

CONSOMMATION

Théorique: 6 - 8 m²/l

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PREPARATION DE SURFACE

Toujours travailler sur un support sec et stable.

Les anciennes couches de peinture nettoyées en bon état et les supports qui sont peu poreux peuvent être recouverts directement avec du Paracem Deco Plafond.

Les supports qui sont fort poreux ainsi que les enduits lisses et les plâtrages résistants à l'eau, doivent préalablement être imprégnés avec du Pegafix.

Les taches de nicotine doivent d'abord être isolées avec du Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua ou Pegamat RL.

Les taches anciennes d'humidité doivent être isolées avec du Pegamat RL ou Pegaprim Isofix.

Les boiseries nues doivent être prétraitées par application d'une couche de fond (p.e. Fassiprim ou Pegaprim Xpress).

Les supports en métal, exempts de taches de rouille doivent être prétraités avec du Pegalink, Pegaprim Xpress ou Galvaprim.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

FICHE TECHNIQUE

PARACEM DECO PLAFOND

APPLICATION ET DILUTION

Brosse:	Appliquer non dilué.
Rouleau:	Appliquer non dilué.
Pistolet pneumatique:	Non.
Pistolet Airless:	Diluer avec un peu de l'eau si nécessaire. Gicleur: 011 - 013 / Pression: 200 bars.
Nettoyage:	Eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

Minimum 5°C - maximum 80% H.R.

SECURITÉ

Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com