DONNEES DIMENSIONNELLES :

Diamètre :12.3cm
Poids : 135 g

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Porcelaine vitrifiée.

Conformité au décret 78-141 du 08/02/78 sur le commerce de la porcelaine :

VALEURS IMPOSEES	*VALEURS PYROBLAN*
Densité apparente supérieure à 2,20	Densité apparente supérieure à 2,40
Porosité inférieure à 0,5 %	Porosité inférieure à 0,1 %

Dilatations moyennes de 0 à 500 °C en d°C^{-1} *: 58. 10^{-7} pour les assiettes*
64.10^{-7} pour soucoupe et tasse.

Résistance à l'abrasion *: Test démontrant qu'un couteau inox n'entame pas l'émail par friction en milieu aqueux (9000 allers-retours confondus).*

Résistance du décor *: Résistance parfaite du décor (fondu dans l'émail).*

Epreuve de dureté *: Dureté MOHS de l'émail selon European Standard EN 101.*
Glaçure assiettes rayées par l'apatite (N°5)
Email creux rayé par l'orthose (N°6).

Résistance aux chocs mécaniques *: Contrôles standard. Pour le choc de bille sur produit fini, moyenne de l'année 2000 : 0,48 joule/cm^2.*

Tolérances *: Poids et contenance : ± 5 % - Dimensionnelles : ± 2%.*