



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Film d'intimité Dépoli Blanc Translucide

Transmission U.V	1%
Réflexion lumière visible	NC
Transmission lumière visible	76%
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	18%
Ratio solaire	10%
Réflexion	17%
Absorption	73%
Transmission	20%
% Réduction Eblouissement	NC
Valeur « b » (coefficient d'ombrage)	NC
Valeur « g » (facteur solaire)	NC
Valeur « u » (EN673W/m ² .°K)	NC
Emissivité	NC

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S

CONSEIL D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage Clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Clair	OUI
Double Vitrage Teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple Vitrage "Stapid" Clair	OUI
Double Vitrage Clair "Stapid Int."	OUI

* Voir précisions sur la fiche "SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

Remarques:

Ce film dispose d'une pellicule protégeant l'adhésif, il est nécessaire de la retirer lors de la pose.
La surface à coller doit être nettoyée au préalable à l'eau savonneuse, afin d'éviter toute présence de graisse, de poussière ou d'autres contaminants. Référez-vous à la notice de pose.

Entretien du vitrage:

Afin d'éviter l'introduction de poussière et d'eau entre le film et le verre, il est fortement déconseillé de laver la surface filmée durant les 3 semaines qui suivent la pose. Vous pouvez ensuite nettoyer vos vitrages à l'eau savonneuse en évitant les produits de nettoyage susceptibles de rayer le film.

GARANTIE 5 ANS

Contre le craquellement, le jaunissement, la démétallisation.
Garantie 5 ans pour une pose en intérieur.

www.eurecla.com

Téléphone: 01.48.74.34.33 Fax: 01.77.65.60.88 Email: info@eurecla.com