



DESTINATION : Nettoyant en phase aqueuse pour surfaces huilées et dégraissant pour la préparation des bois gras et tropicaux avant application d'une finition.

PROPRIETES ET AVANTAGES : Action rapide en quelques minutes seulement.
Permet l'adhérence de tous types de finition pour les parquets et boiseries.
Ne tâche pas les bois.

SUPPORTS : Tout type de parquet et bois huilés, bois exsudant et exotiques gras.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse.

DILUTION : Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel : Eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	Non concerné
COV en pot Directive européenne 2004/42	Hors champs d'application de la directive
COV en air intérieur (28j)	Non concerné
Densité à 20°C	1,04 ± 0,05
Viscosité à 25°C	2,2 ± 0,2 Poises
Solvant	Eau
Point Eclair	Non concerné. Produit non inflammable.
Conservation	24 mois en emballage d'origine fermé (conservé à l'abri du gel et de la chaleur)

CONDITIONNEMENTS : 1L

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

CONSEILS D'APPLICATION : Avant utilisation, bien agiter le bidon.
Appliquer à l'aide d'une brosse de manière abondante et régulière. Laissez agir quelques minutes.
Déshuileur : Nettoyez à l'aide une laine d'acier n°3.
Dégraissant : Essuyer à l'aide d'un chiffon jusqu'à ce que le chiffon reste propre. Deux nettoyages successifs peuvent être nécessaires.
Rincez à l'eau tiède.
Laissez sécher ±48 h avant toute finition.

RECOMMANDATIONS : **Procéder toujours au déshuilage avant de poncer un parquet.**
Ne pas appliquer sous forte chaleur ou à des températures inférieures à 12°C.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tél : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com