

NOUVEAU !

PRATIQUE !

EFFICACE !

ANTI-GASPI !

**4 nouveaux Gels anaérobie
pour la maintenance industrielle :**

- Pompe doseuse pour anaérobie
- Tout le produit est utilisé
- Pas de perte
- Ne coule pas
- Ne se renverse pas
- Application précise
- Thixotrope



Réf. 5042



Réf. 5044



Réf. 5046



Réf. 5048

Freinage de Filets • Etanchéité • Fixation



Produit	Utilisation	Couleur	Viscosité mPa.s	Temps de prise	Cisaillement N/mm ²	Couple de rupture N.m	Jeu maxi
---------	-------------	---------	-----------------	----------------	--------------------------------	-----------------------	----------

ADHÉSIFS ANAÉROBIE

sur acier

NOUVEAU	Gel Doz FF12	Freinage de filets- résistance moyenne	Bleu	20 000 à 30 000	15 à 30 mn	9-15	13-22	M50
	Gel Doz FF40	Freinage de filets- résistance forte	Rouge	9 600 à 14 400	15 à 30 mn	15-25	22-37	M50
	Gel Doz FC32	Fixation d'éléments cylindriques, très haute résistance	Vert	14 000 à 20 000	15 à 30 mn	15-28	23-40	0,1-0,3/M50
	Gel Doz E77	Étanchéité des tubes et tuyaux	Jaune	17 000 à 25 000	15 à 30 mn	6-12	10-20	R3"
	FF6	Freinage de filets - résistance faible	Violet	400 à 700	15 à 30 mn	4-6	4-12	M36
	FF12	Freinage de filets - résistance moyenne	Bleu	800 à 1200	15 à 30 mn	10-16	10-20	M36
	FF40	Freinage de filets - résistance forte	Vert	500 à 800	15 à 30 mn	15-22	20-30	M20
	E08	Étanchéité et collage de plans	Orange	12 000 à 18 000	15 à 30 mn	6-12	12-20	0,4 mm
	E18	Étanchéité flexible de plans	Rouge	30 000 à 50 000	15 à 30 mn	6-13	6-13	0,5 mm
	E77	Étanchéité des tubes et tuyaux	Jaune	17 000 à 25 000	15 à 30 mn	6-12	10-20	R3"
	LiQ Métal	Réparation d'assemblage	Gris métal	1 200 000	30 à 60 mn	25	18	0,25 mm
	E400	Étanchéité de filetages fins hydraulique et pneumatique	Brun	300 à 500	15 à 30 mn	10-16	14-22	0,05 mm
	FR32	Fixation de roulements	Vert	120 à 190	15 à 30 mn	21-38	25-43	0,04 à 0,13 mm
	FR HT	Fixation cylindrique haute température	Vert	1 300 à 2 100	180 mn	26-45	26-45	0,3 mm

ADHÉSIFS STRUCTURAUX

Poly-Poxy	Collage d'assemblages avec jeux importants	Incolore	9 000	5 à 10 mn	10	-	1 à 2 mm
Repair stick	Réparation de pièces métalliques	Gris foncé	Pâte	30 mn	5	-	1 à 3 cm
Répar'tube	Réparation rapide des tuyauteries	Blanc	n.a.	10 mn	Résiste à des pressions de 15 bars après séchage complet		n.a.

ADHÉSIFS CYANOACRYLATES

Produit	Utilisation	Couleur	Viscosité mPa.s	Temps de prise	Vitesse de prise en secondes sur				Jeu maxi
					Acier	Plast. ABS	Elasto. EPDM	Bois	
Cyano-6	Collage à prise rapide sur élastomères et plastiques	Incolore	12 à 18	18 à 28	2 à 4	1 à 3	>60	ajusté	
Cyano-7	Collage instantané	Incolore	3 à 7	10 à 25	1 à 3	1 à 3	>45	ajusté	
Poly-Cyano	Collage très rapide tous matériaux	Incolore	7 à 11	30 à 50	2 à 4	3 à 6	>50	ajusté	
Cyano-1	Collage rapide de matériaux poreux	Incolore	90 à 140	13 à 25	1 à 3	1 à 3	>40	0,1 mm	
Black Cyano	Collage souple	Noir	1 900 à 2 900	50 à 80	7 à 13	9 à 12	>40	0,2 mm	
Cyano 2500	Collage souple, prise lente	Opaque	2 000 à 3 000	45 à 70	7 à 13	7 à 11	>40	0,2 mm	

ACTIVATEURS



Activateur anaérobie

Accélère la polymérisation des résines et adhésifs anaérobies. Recommandé lorsque les jeux sont importants, sur les matériaux passifs (inox, aluminium), ou lorsque la température est inférieure à +5°C.



Activateur cyano

Accélère la polymérisation des adhésifs cyanoacrylates. Recommandé lorsque les jeux sont importants, sur les matériaux inactifs, ou lorsque l'environnement est défavorable (ambiances froides ou sèches).



PRÉPARATION

Dégraissant atelier

Dégraissant ultra rapide et ultra sec pour une bonne préparation des surfaces avant collage. Supprime toute trace d'huile et graisse, assure un excellent collage et une parfaite étanchéité.