



DEPRO® FIXAFON

IMPRESSION ET FIXATEUR DE FOND

Extérieur - Intérieur



FIXATEUR



IDENTIFICATION

Fixateur incolore acrylique en phase solvant.
Améliore la mise en œuvre et l'accrochage, l'adhésion des peintures sur mortiers, plâtres et ciments.
Durcit et imperméabilise les fonds poudreux, farinants et absorbants.

DESTINATIONS

S'utilise en intérieur ou en extérieur pour l'imprégnation des supports très absorbants avant l'application de peintures murales ou de tous systèmes façades RPE ou RSE (**DEPRO® LASTIC**, **DEPRO® LASTIMUR**).
En intérieur sans recouvrement **DEPRO® FIXAFON** hydrofuge, conserve et ravive l'aspect naturel des supports tout en évitant l'effet poudreux ou les effritements.
Ravalements de façades, bétons, maçonneries enduites, ciments et dérivés, parpaings, briques, enduits de dégrossissage. Plâtres et dérivés. Bois.

AVANTAGES

- Durcissant, pénétrant et hydrofuge.
- Excellente perméance à la vapeur d'eau.
- Insaponifiable, excellente tenue sur fonds alcalins.
- Grand pouvoir couvrant.
- Préserve l'aspect naturel des matériaux.
- Excellente adhérence.
- Séchage rapide.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports : les supports doivent être sains et secs, les fonds anciens doivent être soigneusement nettoyés conformément préparés aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur .

Application : prêt à l'emploi. Appliquer le produit à refus de haut en bas.

Sur fonds poreux ou douteux, appliquer une deuxième couche.

Sur fonds anciens, lessiver, rincer et n'appliquer que sur un support parfaitement propre, sain et sec.

Matériel d'application : brosse, rouleau, pistolet.

Nettoyage du matériel : DILUANT RAPID.

Séchage à 20°C : hors poussière 30 minutes. Sec 1 heure. Recouvrable 5 à 6 heures.



CARACTÉRISTIQUES

- Rendement superficiel: 4 à 6 m²/L selon support.
- Teinte : liquide blanc, invisible après séchage.
- Liant : résine acrylique en phase solvant.
- Conditionnements : 5 et 15 L.
- Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de la chaleur.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/h) : 750 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 710 g/l de COV
- Extrait sec : 13% (+/- 2%).
- Densité : 0.82+/-0.05
- AFNOR NFT 30-003 Famille 1 classe 4a.
- inflammable.

Précautions d'emploi - Eviter le contact avec les yeux et la peau. Eviter l'inhalation des poussières, vapeurs et aérosols de pistolage. Ne pas fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.

Les bidons vides peuvent contenir des résidus,

Elimination des déchets:

Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Remarques: porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. Il appartient à l'applicateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 04052

oct.-17