

## « Fibralth ref F »

### Objectif

- Les panneaux de Fibralth assurent une absorption des niveaux sonores dans les locaux techniques.

### Descriptif



- Panneau fibragglo gris clair constitué de fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisés et enrobés de ciment Portland, destiné à la correction acoustique.
- Il peut rester apparent, être peint, ou recevoir un enduit traditionnel.

### Caractéristiques techniques

- Conditionnement : plaque de 2000 x 500 ou 2000 x 600 mm.
- Réaction au feu : M1 PV CSTB n° 94.37156.

Ep (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	Poids (kg/m <sup>2</sup> )
35	0,08	0,18	0,37	0,75	0,61	0,77	15
50	0,11	0,24	0,66	0,68	0,66	0,76	20
100	0,26	0,68	0,94	0,71	0,84	0,88	36

Correction acoustique Alpha sabine par bandes d'octaves

### Options / Accessoires

- Mise en œuvre par nos équipes de montage.

« CONCEPTION & MISE EN ŒUVRE DE TRAITEMENTS ACOUSTIQUES