

Répar'fissure Spécial Bitume

REBOUCHEUR SOUPLE À BASE DE POLYMÈRE MODIFIÉ POUR LES FISSURES, SUR LES SOLS EN ASPHALTE, EN MACADAM ET EN BITUME



Watco

Rénove vos locaux
depuis 1927



Les fissures dans l'asphalte peuvent conduire à des infiltrations d'eau, à de l'érosion, et à accélérer la détérioration de la surface.

Ce produit à base de bitume et de caoutchouc facilite les réparations de fissures. Il suffit simplement de décanter le liquide dans un broc métallique et de verser dans la fissure.

- Souple pour permettre l'expansion et le mouvement
- Idéal pour des fissures jusqu'à 3 mm
- Les fissures entre 3 mm et 25 mm peuvent être comblées par un mélange de Répar'fissure Spécial Bitume et de sable
- Protection durable contre les infiltrations d'eau
- Vous pouvez si besoin le peindre avec Watco Color'bitume ou Watco Rénov'bitume
- Convient à l'intérieur et à l'extérieur
- Excellente adhérence

Egalement
disponible chez
Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Révêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peinture antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

Watco Répar'fissure Special Bitume

COMPOSITION ET ASPECT

Emulsion noire à base de bitume et de caoutchouc.

CONDITIONNEMENT

Disponible en bidon de 5 litres.

POUVOIR COUVRANT

5 litres devraient normalement remplir 100 m de fissure de 5 mm de large sur 5 mm de profondeur.

STOCKAGE

Protéger du gel et de la lumière directe du soleil. Le produit se conserve au moins 9 mois dans son emballage bien fermé.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Balayer ou gratter les parties friables de la fissure.

MÉLANGE

Bien agiter avant utilisation.

APPLICATION

Ne pas utiliser dans des conditions froides et humides (en dessous de 5°C). Un temps froid et humide rallongera le temps de durcissement. La fissure doit être raisonnablement sèche, cependant une légère humidité est tolérée.

Les fissures jusqu'à 3 mm de large

Verser Watco Répar'fissure Spécial Bitume dans la fente en utilisant un broc métallique (également disponible chez Watco). Alternativement, vous pouvez utiliser un arrosoir.

Etendre à l'aide d'une brosse le surplus de liquide qu'il y a autour de la fissure pour obtenir un film mince.

Dès que Watco Répar'fissure Spécial Bitume est sec, saupoudrer avec du sable fin ou du ciment pour enlever les résidus encore collants.

Les fissures de 3 mm à 25 mm de large

Appliquer une couche d'apprêt de Watco Répar'fissure Spécial Bitume sur les bords à l'aide d'une brosse. Mélanger Watco Répar'fissure Spécial Bitume avec du sable (également disponible chez Watco) pour obtenir un mortier pâteux. Appliquer à la truelle dans la fente et lisser en surface. Dès que le mortier est sec, saupoudrer avec du sable fin ou du ciment pour enlever les résidus encore collant.

TEMPS DE DURCISSEMENT

Il varie selon les conditions climatiques et la taille de la fissure. Des conditions sèches et chaudes accéléreront le temps de séchage. Le produit durcit par évaporation de l'eau. Des conditions chaudes et humides ralentiront de ce fait le temps de séchage.

Approximativement, le produit durcit en 2-4 heures pour les fissures jusqu'à 3 mm de large et en 6-10 heures pour les fissures jusqu'à 25 mm de large.

NETTOYAGE DES APPLICATEURS

Utiliser un détergent et de l'eau si le produit n'est pas encore sec. Si le produit est déjà sec, utiliser du White Spirit.

SÉCURITÉ

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. Ne pas laisser de produits alimentaires sur les lieux pendant l'application et le temps de séchage.

COMMANDE

Tous les produits sont disponibles directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits, si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

© Watco SARL Mars 2016

watco®

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin,
CS 80413 FRETIN
59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77
Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr
www.watco.fr