

LAQUE BRILLANTE GLYCERO ALKYDE

Extérieur - Intérieur



Nuancier
MEDIACOLOR[®]
500 Teintes

LES PEINTURES



Bardages bois

IDENTIFICATION

Laque de finition à base de résine glycéro alkyde à haut pouvoir couvrant.
Film garnissant, lessivable particulièrement adapté aux travaux de rénovation.
Pigmentation à l'oxyde de titane rutile permettant une bonne stabilité aux U.V.

DESTINATIONS

S'applique directement sur enduits, boiseries, contre-plaqués, agglomérés de ciment et en couche de finition sur plâtre de ciment et métal (après primaire anticorrosion). Recommandée à l'intérieur sur tissus de verre.

AVANTAGES

Peinture microporeuse, laisse parfaitement respirer le support afin d'évacuer l'humidité interne des murs sans cloquage. Peinture garnissante d'application facile.
Consistance thixotropique évitant les coulures. Insensible aux ultra-violets et à l'air salin.
Séchage rapide. Excellente adhérence. Aspect tendu.

MODE D'EMPLOI

Préparation des fonds : le support doit être propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente. La préparation des fonds doit être conforme au DTU 59,1.

Application : sur fonds neufs, attendre le séchage complet. Sur fonds anciens, lessiver, rincer et n'appliquer que sur un support parfaitement propre, sain et sec. Enduits à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses, imprimer au préalable avec **DEPRO[®] FIXATEUR** ou **DEPRO[®] AQUAFIX**. Sur support métallique, isoler préalablement avec un primaire anticorrosion : **DEPRO[®] RUST RAPID** ou **DEPRO[®] AQUAPRIM**. Bien homogénéiser avant emploi. S'applique en deux couches.

Matériel d'application : brosse, rouleau ou pistolet ; dans ce dernier cas, diluer avec 10% de **DILUANT RAPID**. Le matériel se nettoie avec ce même diluant.

Température mini du support : +5°C. *Température maxi du support* : 30°C.
Séchage à 20°C : hors poussière 4h. Sec 10 h. Recouvrable: 24h.



CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel : 8 à 10 m²/kg/couche selon support.
- Teintes : blanc et nuancier Médiacolor[®](500 teintes).
- Conditionnement : bidons de 5 kg. Aspect de finition : brillant. Densité: 1.15.
- Conservation garantie 12 mois dans son emballage non ouvert à l'abri du gel et de la chaleur.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.
- Famille 1 classe 4a. Point éclair : 40°C.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com

Élimination des déchets:

Éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri)
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

- Élimination des déchets :
- Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Remarques : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf : 04100

oct.-17