

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PEGACRETE®

Réparation à base de ciment en phase aqueuse

- Plus solide que le béton
- Facile à appliquer : il suffit d'ajouter de l'eau
- Recouvrable avec tous nos revêtements
- Faible odeur
- Pour usage intérieur et extérieur

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU



PEGACRETE®

DESCRIPTION

Produit de réparation en poudre à base de ciment pour l'obturation des crevasses, des trous et des autres dégâts dans du béton, cimentages et maçonnerie non peinte.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour des travaux intérieurs et extérieurs. Pour l'obturation des crevasses, des trous et des autres dégâts dans du béton, cimentages et maçonnerie non peinte.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,6
Résistance compression:	38 MN/m²
Ratio de mélange:	Pegacrete : Eau = 5kg : 1L

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Recouvrable:	2 jours
Dur à cœur:	1 mois

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

2cm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

2cm

CONSOMMATION THÉORIQUE

Max. 32 kg/m² par couche à 2cm.

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Sur des supports nus : nettoyer à la brosse métallique ou sabler. Le support doit être cohérent et exempt de poussière, d'huile et de matière grasse. Les supports poreux doivent être préalablement humidifiés. Traiter les ferronneries avec de l'antirouille NOXYDE.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ajouter graduellement le Pegacrete en mélangeant énergiquement à l'eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

Application à une température de min. 5°C.

APPLICATION & DILUTION: RACLETTE/TRUELLE

Spatule ou truelle.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUESSURES

Eau

REMARQUES

Ne pas utiliser plus d'eau que nécessaire pour l'application. Pour des épaisseurs supérieures à 20 mm, il est préférable d'ajouter du sable dans la proportion suivante: pour des épaisseurs supérieures à 20 mm, 1 volume de mortier, 0,3 à 0,5 volume de sable 0-4 mm.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	0 g/l
Grenelle emmision:	C
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

1 an à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/09/2020

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
35, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu