



## PEGAPRIM<sup>®</sup> ISOFIX

# Primaire super polyvalent.

- Séchage très rapide
- Film de peinture fermé, bien adhérent
- Masque les odeurs
- Recouvrable avec la plupart des peintures décoratives en phase aqueuse et solvantée
- Peut être appliqué à température négative

# PEGAPRIM® ISOFIX

## DESCRIPTION

Primaire d'accrochage universel ultra-isolant et à séchage rapide à base de résines Shellac en phase solvantée.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour application à l'intérieur: accrochage sur métal (cuivre, bronze, acier inoxydable) et sur surfaces lisses (anciennes couches de peinture, Formica). L'utilisation de Pegaprim Isofix en extérieur est strictement et exclusivement limitée à des applications en retouche dans le cadre de sa fonction isolante.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité:	± 1,2
Niveau de brillance:	Satin
Niveau de brillance à 60°:	Satin: ± 10%
Extrait sec en volume:	± 30 %
Extrait sec en poids:	± 54 %

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	15 min
Recouvrable:	45 min
Dur à cœur:	1 jour

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

30 µm

## CONSOMMATION THÉORIQUE

± 10 m²/l

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être propre, sec et stable. Là, où nécessaire, dégraisser. Les contaminations doivent être éliminées totalement. En cas d'une finition à base de solvants, il faut préalablement réaliser un essai de tolérance.

## CONDITIONS D'APPLICATION

> -1°C, < 80% H.R.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 0,015 inch / pression: 150 – 200 bars

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluer avec env. 2% d'alcool dénaturé.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Alcool dénaturé.

## REMARQUES

En cas d'évaporation trop rapide ou pistolage, ajouter env. 2% d'alcool dénaturé.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 480 g/l

COV prêt à l'emploi: 500 g/l

Catégorie COV: A/i

Limite COV: 500 g/l

Point d'inflammation: 17 °C

Remarques pour la sécurité: Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

## DURÉE DE VIE

3 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 29/04/2019

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zolem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu