Elasticité
> 800 %
Adhérence
tous
supports

SCAR® IMPERFLEX

MEMBRANE D'IMPERMÉABILISATION

Réparation instantanée des toitures et gouttières

LE BATIMENT

IDENTIFICATION

SCAR® IMPERFLEX est une pâte onctueuse, composée d'asphaltes spéciaux associés à des résines hauts polymères souples et des charges spéciales.
Revêtement semi-liquide noir extrêmement souple destiné à réparer instantanément toutes étanchéités existantes.

UTILISATIONS

SCAR® IMPERFLEX a été étudié pour obtenir :

- **l'étanchéité durable** et pratique de tous les types de surfaces verticales ou horizontales, permettant ainsi la réalisation de membranes bitumineuses continues, fortement ancrées sur toute la surface de pose.
- **l'étanchéité des terrasses**, balcons, murs de fondation, grandes dalles ainsi que pour la restauration d'anciennes membranes bitumineuses, cheminées, gouttières métalliques…
- **l'adhérence des pares vapeur**.
- **le colmatage rapide** des crevasses, fissures et fuites dans les toitures, toits-terrasses, toitures végétalisées, gouttières, corniches, solins, descentes d'eau pluviales, noues.
- **Réparation des étanchéités** bitumineuses horizontales ou verticales.
- **Collage de carreaux** sur un carrelage existant avec renforcement de l'imperméabilisation pour la réhabilitation de terrasses carrelées, sans démolition.
- **Imperméabilisation de soubassements et fondations** : permet de réaliser une membrane étanche directement sur parpaing non enduit.
- **Collage de panneaux isolants**.

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées, à des températures inférieures à 5°C.
Ne pas appliquer si pluie ou brouillard sont attendus dans les prochaines heures.
Les conditions d'application idéales doivent être garanties pour au moins 24 heures.

AVANTAGES

Les qualités exceptionnelles de SCAR® IMPERFLEX en font un outil indispensable pour les professionnels comme pour les utilisateurs occasionnels.

- Très facile d'emploi. Etanche à l'eau.
- Excellente adhérence sur tous supports : bois, ciment, métal, PVC rigide, carrelage, pierre.
- Sans solvant ni substance toxique. Séchage rapide.
- Remarquable élasticité, traction extensible > 800% (Traction Max: 1,6 daN /cm²).
- Haute résistance au poinçonnement.
- Améliore l'isolation phonique des sols, en couche épaisse (2 mm).
- Stabilité parfaite à basse comme à haute température (-40°C / +120°C).

MODE D'EMPLOI

Réparations rapides et utilisations standard

Préparation du support : la surface doit être propre, sèche (une humidité résiduelle de lavage est tolérable), exempte de graisse et de particules non adhérentes.

…/…

SCAR® IMPERFLEX est prêt pour l'utilisation. Le produit est brun bitumineux dans le bidon et deviendra noir au séchage
Consommation : 1 kg à 2 kg/m², suivant destination, porosité et rugosité du support.
Matériel : pinceau, rouleau, pistolet airless (buse 36/60) avec une pression de 220 bars à 20°C, spatule crantée 2 mm pour la première couche, spatule lisse pour la seconde (après séchage de la première couche).
Application : par temps sec, en 2 couches.
Après application recouvrir la surface de sable fin.
Cas particuliers :
1/Rénovation et réimperméabilisation générale des toitures : nettoyer soigneusement le support.
Appliquer une couche de **SCAR® IMPERFLEX** à raison de 1 kg/m².
Appliquer un voile de tissu non tissé (type bidim ou voile de forçage) léger (50 gr/m²).
Laisser sécher puis appliquer une seconde couche à raison de 1 kg/m² environ.
Appliquer après séchage une finition décorative et protectrice de type **DEPRO® TOITURE**.
2/ Rénovation de surfaces carrelées : nettoyer soigneusement le support.
Appliquer une couche de **SCAR® IMPERFLEX** à raison de 800 gr/m².
Laisser sécher puis appliquer à la spatule crantée, la colle composée du mélange suivant :
SCAR® IMPERFLEX + 30% de sable fin, puis poser le carrelage.
Après 48 h réaliser les joints avec un ciment joint traditionnel.

CARACTERISTIQUES

Aspect	: pâte onctueuse
Couleur	: noir
Nettoyage du matériel	: produit frais, à l'eau. Produit sec, au **DILUANT RAPID**.
Densité	: 1.05.
Séchage à 20°C	: hors poussière 1h. Sec à 48 h suivant épaisseur. *(Un effet légèrement collant peut perdurer quelques jours).*

Conditionné en seaux de 5 et 20 kg.
Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site www.deproma.com

Elimination des déchets:
Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).
***Remarques**: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.*

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande ou sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'étude, maître d'œuvre. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.
Réf 01190 oct.-17

deproma peintures & résines
15, av Foch - B.P. 80032 - 18201 ST AMAND MONTROND cédex
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 - e.mail: info@deproma.com