Résine EPOXY
Spéciale bassins
et piscines

DEPRO® LINERPOX

PEINTURE EPOXY POUR PISCINES ET BASSINS

Haute résistance

PEINTURE PISCINE

IDENTIFICATION

Revêtement peinture bi-composants à base de résines époxydiques.
Recommandé pour la protection et la décoration des bassins neufs ou lors de la première mise en peinture des piscines.

AVANTAGES

- **Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs**.
- **Résistance exceptionnelle** au chlore, aux lessives et aux agents chimiques contenus dans l'eau de piscine.
- **Durcit le support ciment et supprime la formation de poussières.**
- **Rénovation** de tout support déjà recouvert d'une peinture époxy.

MODE D'EMPLOI

***Préparation des supports* :**
Neufs ou anciens, ils doivent être de bonne qualité, propres, sains et secs, exempts de toute matière non adhérente et de toute autre peinture non époxy (DTU 59,3).

- Surface déjà peinte : procéder à un test préalable d'adhérence.
- Ciment : sabler ou neutraliser la laitance (**DEPRO® CIM**). Rincer et laisser sécher complètement.
- Métal : couche de finition pour supports métalliques préalablement recouverts d'un primaire époxy (**DEPRO® CHOC PRIMAIRE METAL**) ou anticorrosion (**DEPRO® AQUAPRIM**).
- Contrôler impérativement le taux d'humidité avant application.

Le taux d'humidité résiduel des supports doit être en permanence inférieur à 5 %. Une variation supérieure à ce taux entraînerait une fragilisation et des décollements du revêtement.

***Préparation du mélange* :**
1. Verser la totalité du durcisseur dans la résine.
2. Ne jamais modifier les proportions.
3. Homogénéiser impérativement l'ensemble avec un agitateur électrique à faible vitesse.

Durée de vie en pot : 8 heures à 20°C.
Remarque : plus la température est élevée, plus le temps de prise est réduit.

***Application* :**

Température d'application au sol entre 10 et 25 °C maximum.
L'humidité relative doit être inférieure à 70 % pendant l'application.
L'application s'effectue en deux couches à 24 heures d'intervalle (à 20 °C et 65 % HR).
La première couche est diluée à 10 % avec **DILUANT CHOC**.
Sur béton ancien poreux, appliquer au préalable une couche de primaire d'adhérence : **DEPRO® CHOC IMPREGNATION**.

Renverser directement le mélange sur la surface à traiter, l'étendre normalement sur le support sans «tirer», avec un rouleau à poils ras ou spécial époxy.
Nettoyage des instruments avec **DILUANT CHOC**.
Le séchage doit se faire hors atmosphère humide pendant 8 jours.
ATTENTION : DEPRO® LINERPOX doit être impérativement recouvert du vernis **DEPRO® LINERGLASS** (CF. Fiche technique Système piscine)

***Cas particulier* :**
Pour obtenir une surface antidérapante, répartir régulièrement **DEPRO® ANTI DERAPANT** ou **BILLES DE VERRE** sur la 1ère couche encore fraîche, à raison de 500 gr/m².
Laisser durcir et balayer l'excédent non adhérent.
Appliquer une 2ème couche de **DEPRO® LINERPOX**.

…/…

CARACTERISTIQUES

- Conditionnements : 6 kg (Base 5kg + durcisseur 1L)
- Teinte : Blanc et Bleu Liner
- Rendement superficiel : 4 à 6 m²/kg/couche.
- Densité : 1,46
- Séchage à 20 °C : hors poussière 6 h, recouvrable par lui-même 24 h, sec 6 h, dur 8 jours, mise en eau 10 jours minimum.
- Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un local tempéré, 18 à 20 °C.
- AFNOR et transport : Famille 1, classe 6b.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site www.deproma.com
- COV: 407 g/l sur le produit prêt à l'emploi. Produit catégorie J - Limite COV 2010 500 g/l

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. Il appartient à l'applicateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30 %.

Réf 06210 mai-18

15, avenue Foch - B.P. 80032 –18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 e.mail: info@deproma.com