

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Accroch'plus

Primaire d'accrochage à base de résine époxy

Voir la video



Description

L'Accroch'plus est un primaire d'accrochage à base de résine époxy, il est particulièrement recommandé avant l'application du Concrex® ou du Concrex® Vertical afin d'assurer une excellente accroche sur votre support.

Conditionnement

L'Accroch'plus est disponible en bidons pour 1 m² et 6 m².

Stockage

Entreposez l'Accroch'plus à une température entre 15 et 20°C, 8 heures avant utilisation.

Préparation de la surface

Surface en béton

Assurez-vous que la surface soit bien propre, sèche et sans parties friables. L'Accroch'plus peut être appliqué sur un sol déjà peint, cependant il est impératif de retirer la peinture écaillée ou qui se décolle de la surface et de poncer légèrement la peinture restante sur le support pour vous assurer d'une bonne accroche.

Surface en métal

Éliminez toutes traces de contaminations comme la rouille ou une peinture qui s'écaille à l'aide d'une ponceuse ou d'une brosse métallique. L'huile ou la graisse doivent aussi être éliminées de la surface à l'aide de dégraissant comme le Dégraiss'sol puis laissez sécher.

Vous pouvez ensuite appliquer immédiatement l'Accroch'plus.

Le mélange

Versez le contenu du petit bidon dans le plus grand et mélangez à l'aide d'une spatule. Pour le bidon de 6 m², utilisez un bac à décanter pour faire votre mélange. Il ne faut pas faire le mélange dans le bidon de 6 m² en métal car celui-ci deviendrait chaud et donc rapidement inutilisable. **Appliquez le mélange immédiatement.**

Durée de vie du mélange

20 minutes maximum à 20°C lorsque le produit est mélangé dans un bac à décanter. Une température supérieure réduira la durée de vie du mélange.

Application

Appliquez le produit à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau et laissez le sécher jusqu'à ce qu'il soit collant.

Temps de séchage

L'Accroch'plus reste suffisamment collant au bout de 60 minutes à une température entre 15 et 20°C, cependant si la température est de 5°C, le produit peut rester collant pendant 3 heures. Vous devez appliquer le Concrex avant que l'Accroch'plus ne soit totalement sec. Si toutefois, vous laissez le produit totalement sécher avant de faire votre réparation, il est possible de réappliquer de l'Accroch'plus sur la surface traitée dans les 24 heures.

Consignes de sécurité

Le port de gants est recommandé. Aucun aliment ne doit être à proximité de la zone de réparation avant que celle-ci ne soit totalement sèche. Une fiche de sécurité est disponible sur notre site ou sur simple demande.

Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

WATCO®

Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin, CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr