

# **RECAD INDUSTRIE**

Peintures, matériels et produits pour l'industrie, le bâtiment, le bois...  
Tél : 03-22-75-36-47 / Fax : 03-22-75-23-76 email : [recad@wanadoo.fr](mailto:recad@wanadoo.fr)  
Site : [www.peinture-recad-industrie.fr](http://www.peinture-recad-industrie.fr)

## **ZINCOSOB**

### **DEFINITION:**

Nom du produit	Galvazinc
Nature	Polyester modifié
Utilisation	TP, Agricole, Marine, Constructions métalliques, Chaudronnerie,...

### **CARACTERISTIQUES PHYSIQUES:**

Densité à 20°C	2,9 +/- 0,05
Finesse de Broyage	Riche en zinc 80%
Extrait sec (en poids)	85 +/-2%
Teinte	Gris

### **PRÉPARATION DE LA SURFACE :**

Acier, fonte, galvanisé	Pour assurer un bon résultat la surface à peindre doit être propre, sèche, dérouillée et dégraissée. Sur des métaux, une phosphatation et/ou sablage ou grenailage amélioreraient la protection de l'ensemble.
-------------------------	--

### **MODE D'APPLICATION :**

Mode d'application	Brosse, Rouleau, P. Pneumatique, airless
Type de diluant et dilution	Synthétique 5 – 15% en poids 8 – 18% en vol.

### **PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'APPLICATION**

**PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL  
UTILISER DES GANTS, MASQUE ET LUNETTES  
APPROPRIÉS**

### **CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC:**

Rendement Théorique	6 m <sup>2</sup> /kg
Aspect	Mat
Séchage (Pour épaisseur de film recommandée)	Toucher: 10'.
Epaisseur de film recommandée	35 - 40μ
Recouvrement	24 h après avec P.U ou epoxy

### **CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE:**

Conditionnement	5 kgs
Stockage	De 5 à 25°C, 12 mois dans des fûts non entamés.

Garantie : Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.